

StoFloor Food Multi HR Eksempel på beskrivelse

Pigmentert oppstrødd epoxy-sement belegg med polyaspartisk forsegling på innvendige pussede eller stålglattede betonggulv.

01 – 10.24

Postnr	NS-kode/spesifikasjon	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	TA2.32-18815 eller TA2.32-18827 <u>Mekanisk forbehandling - Areal</u> Areal Bygningsmateriale: 1 Betong Overflate: 88 Ubehandlet Metode: 15 Sliping eller 27 blastring Andre krav: Sementslam (og/eller membranherder og/eller andre forurensninger) i betongoverflaten fjernes ved grundig sliping eller blastring. Deretter støvsuges gulvet grundig til betongoverflaten er ren og fri for betong- og slipestøv.	m ²			
	TK3-183 <u>Støpt plastbelegg</u> Areal Konstruksjon: 1 Gulv Armering: 8 Uarmert Overflate: 3 Avstrødd Lokalisering: Underlag: Betonggulv min B20 Påkjenninger: Max varmebelastning + 120 °C (NS-EN 13687-5:2002-05) Gjennomsnittlig tykkelse: 3 mm Materialer: StoFloor Food Multi HR eller tilsvarende, valgfrie klasser etter NS-EN 13813 Farge: Andre krav: Hybrid epoxy/sement-belegg i bunnlag Løsemiddelsfri pigmentert polyaspartisk belegg i topplag Ufarget kvarts 0.7-1.2 Tolerant mot fukt fra undersiden av belegg	m ²			