

StoFloor Food PU 205 SR

Eksempel på beskrivelse

Oppstrødd polyuretan-sement belegg
på innvendige pussede eller stålglattede betonggulv.

01 – 10.24

Postnr	NS-kode / spesifikasjon	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	TA2.32-18815 eller TA2.32-18827 <u>Mekanisk forbehandling - Areal</u> Areal Bygningsmateriale: 1 Betong Overflate: 88 Ubehandlet Metode: 15 Sliping eller 27 blastring Andre krav: Sementslam (og/eller membranherder og/eller andre forurensninger) i betongoverflaten fjernes ved grundig sliping eller blastring. Deretter støvsuges gulvet grundig til betongoverflaten er ren og fri for betong- og slipestøv.	m ²			
	TK3-183 <u>Støpt plastbelegg</u> Areal Konstruksjon: 1 Gulv Armering: 8 Uarmert Overflate: 3 Avstrødd Lokalisering: Underlag: Betonggulv min B20 Påkjenninger: Max temperaturlast: + 90 °C (NS-EN 13687-5:2002-05) Max kjemisk belastning i henhold til resistensliste for StoFloor Food PU 205. Gjennomsnittlig tykkelse: 6 mm Materialer: StoFloor Food PU 205 SR eller tilsvarende, valgfrie klasser etter NS-EN 13813 Farge: Andre krav: PU-sement primer PU-sement belegg PU-sement forsegling Ufarget kvarts 0.4-0.8 Det skjæres spor i betongen etter leverandørens anvisninger ved avslutninger mot vegg, søyler, sluk etc.	m ²			