

StoFloor Traffic Elastic TEP Multitop

Eksempel på beskrivelse

Pigmentert, oppstrødd, fleksibelt epoxy-polyuretanbelegg på innvendige pussede eller stålglattede betonggulv.

01 – 10.24

Postnr	NS-kode/spesifikasjon	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	TA2.32-18815 eller TA2.32-18827 <u>Mekanisk forbehandling - Areal</u> Areal Bygningsmateriale: 1 Betong Overflate: 88 Ubehandlet Metode: 15 Sliping eller 27 blastring Andre krav: Sementslam (og/eller membranherder og/eller andre forurensninger) i betongoverflaten fjernes ved grundig sliping eller blastring. Deretter støvsuges gulvet grundig til betongoverflaten er ren og fri for betong- og slipestøv.	m ²			
	TK3-183 <u>Støpt plastbelegg</u> Areal Konstruksjon: 1 Gulv Armering: 8 Uarmert Overflate: 3 Avstrødd Lokalisering: Underlag: Betonggulv min B20 Påkjenninger: Gjennomsnittlig tykkelse: 4 mm Materialer: StoFloor Traffic Elastic TEP Multitop eller tilsvarende, valgfrie klasser etter NS-EN 13813/NS-EN 1504-2 Farge: Andre krav: Løsemiddelsfri epoxy primer Løsemiddelsfritt pigmentert, fleksibelt epoxy-polyuretanbelegg Løsemiddelsfri epoxy topcoat Ufarget kvarts 0.7-1.2 Dynamisk rissoverbygging EN 1062-7: B 3.2 (-20 °C)	m ²			