


Teknisk faktablad

Sto-Cement I 52,5 R

Portlandsement



Karakteristikk

Anvendelse	▪ utvendig ▪ også testet for anvendelse i kombinasjon med StoFlexyl
Egenskaper	▪ portlandsement CEM I 52,5 R
Utseende	▪ grå sement

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verde/enhet	Anvisninger
Trykkfasthet (28 dager)	DIN EN 197-1	$\geq 52,5 \text{ N/mm}^2$	
Begynner å størkne	DIN EN 197-1	$\geq 45 \text{ Min.}$	
Ekspansjonsmål	DIN EN 197-1	$\leq 10 \text{ mm}$	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Påføring

Påføringstemperatur	Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C Høyeste underlags- og lufttemperatur: +30 °C
Blandingsforhold	StoFlexyl : Sto-Cement I 52,5 R = 1,0 : 1,0 vektdeler
Klargjøring av materialet	Tilsett Sto-Cement I 52,5 R iht. ovennevnte blandingsforhold. Bland homogent med en omrører. Reguler påføringskonsistensen med vann.
Påføring	Se teknisk faktablad for StoFlexyl
Tørking, herding, overbearbeidingstid	Tørketiden avhenger av temperatur, vind og relativ luftfuktighet. Ved ugunstig værforhold bør prinsipielt egnede beskyttelsestiltak foretas (f.eks. regn-/solbeskyttelse) for de pågående eller nypåførte fasadeflatene. Ved +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfuktighet: overbearbeidingsbar tidligst etter 24 timer.
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter anvendelse.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Ytterligere informasjon finnes i de systemrelaterte arbeidsanvisningene.

Teknisk faktablad

Sto-Cement I 52,5 R

Leveranse

Farge Grå

Forpakning Sekk

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt og frostfritt.

Merking

Produktgruppe Sement

Sammensetning Sement

Sikkerhet

Produktet er merkepliktig. Sikkerhetsdatablad finnes på www.sto.no
Observer informasjonen angående produkthåndtering, lagring og
avfallshåndtering.

Særskilte anvisninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre produktets tiltenkte anvendelsesområde samt dets egnethet for dette, og er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å avgjøre produktets egnethet for tiltenkt anvendelse. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd med Sto Norge AS. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på www.sto.no.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no