


Teknisk faktablad

Sto-HydroGrund

Grunning på akrylathydrosolbasis



Karakteristikk

Anvendelse	• utvendig • på mineralske og organiske underlag • tilpasset på sluttbelegg med Lotusan®-fasademaling • for forsterkning av krittende, bærekraftige eldre malinger og sandet utvendig puss • for reduksjon av absorpsjonsevnen for ny eller forvitret utvendig puss og liknende materialer
-------------------	--

Egenskaper	• overflateforsterkende • lett hydrofoberende • god inntrengningsevne • regulerer absorpsjonsevnen • vedheftforbedrende • vannfortynnbar
-------------------	---

Utseende	• transparent
-----------------	---

Særskilte egenskaper / anmerkninger	• fortynn grunningen ved behov med vann, slik at den ikke tørker og blir blank
--	--

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.			

Underlag

Krav	Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig samt fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler.
Forberedelser	Kontroller bæreevnen til eksisterende belegg. Fjern ikke-bærekraftige belegg. Børst helt av sandete og krittende overflater.

Teknisk faktablad

Sto-HydroGrund

Påføring			
Påføringstemperatur	Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C Høyeste underlags- og lufttemperatur: +30 °C		
Klargjøring av materialet	Rist materialet godt i originalforpakningen før påføring. Avhengig av underlagets absorpsjonsevne kan materialet fortynnes med vann opp til blandingsforholdet 1 : 1.		
Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	pr. strøk	0,10–0,40	l/m²
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.			
Påføring	pensel, rull Produktet påføres til metning med børste, lammeullrull eller egnet sprøyteapparat, f.eks. airless-sprøyte. Påføring til metning konsoliderer absorberende, sprøe pussunderlag.		
Tørring, herding, overarbeiding	Produktet tørker fysisk gjennom vannavdampning. Høy luftfuktighet, lav luftutveksling og lave temperaturer forlenger tørketiden. Ved +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfuktighet: overbehandlebar etter ca. 12 timer.		
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.		
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Benytt egnet verneutstyr eller verneklær ved sprøyting.		
Leveranse			
Farge	ufarget		
Lagring			
Lagringsforhold	Lagres kjølig og frostfritt i tett tilsluttet originalforpakning. Beskyttes mot direkte sollys.		
Lagringstid	Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026		

Teknisk faktablad

Sto-HydroGrund

Brukes umiddelbart etter åpning. Forurensninger kan redusere holdbarheten, f.eks. fra tilsmusset verktøy.

Merking

Produktgruppe

Grunning

Sammensetning

lht. "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk bransjeorganisasjon for overflatebelegg)
polymerdispersjon
vann
alkoholer
skumdemper
fuktemiddel
beskyttelsesmiddel for lagring på basis av BIT/ZPT
beskyttelsesmiddel for lagring på basis av CIT/MIT (3 : 1)

Sikkerhet

Hensynta sikkerhetsdatabladet!
Sikkerhetsanvisning gjelder for bruksklart, uanvendt produkt.

EUH210

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

EUH208

Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 247-500-7]; og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6]. Kan gi en allergisk reaksjon.

Disse er konserveringsmidler.
Unngå kontakt med hud og øyne.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Teknisk faktablad

Sto-HydroGrund

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no