

Teknisk faktablad

Sto-Joint Filler RSC

Fugemasse for luftede fasadesystemer, stabil



Karakteristikk

- Anvendelse**
- utvendig
 - for tetting av utilsiktede spalter mellom bærende plater
 - Fugebredde: 3–6 mm

- Egenskaper**
- enkomponent
 - seiglastisk
 - hurtig fasthetsoppbygging
 - silikonfri
 - løsemiddelfri
 - enkel påføring

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet		1,40 g/cm ³	
Temperaturbestandighet		-40–90 °C	
Totalt tillatt deformasjon	DIN EN ISO 10563	≤ 7 %	
Shore-A-hardhet	DIN 53505-D/EN ISO 868	50	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

- Krav**
- Underlaget må være jevnt, bærekraftig, tørt og rent samt fritt for saltutslag, slippmidler, fett og støv.

Påføring

- Påføringstemperatur**
- Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C
Høyeste underlags- og lufttemperatur: +40 °C

- Bearbeidingstid**
- Ved +23 °C og 50 % relativ luftfuktighet maks. 8 minutter.

- Klargjøring av materialet**
- Bruksklar

Teknisk faktablad

Sto-Joint Filler RSC

Påføring	overbearbeid den tette fugen iht. systemoppbyggingen (se arbeidsanvisningen eller produktprogrammet for StoVentec R, S, C, M eller G) Fyll produktet jevnt i fugen med en patronpistol. Ikke reduser eller tett luftespalten. Fugens fylldybde er platetykkelsen (12 mm).
-----------------	--

Tørking, herding, overarbeiding	Ved +23 °C og 50 % relative luftfuktighet og spaltebredde på 3,0–4,5 mm: gjennomherdet etter 24 t, ved spaltebredde på $\geq 4,5$ mm: gjennomherdet etter 48 t. overbearbeidingsbar etter 24 t
--	--

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Fugemassen er som regel mye mer elastisk enn etterfølgende belegg eller bekledning. Dersom disse beleggene overstrekkes vil det oppstå sprekker og merker.
---	--

Leveranse

Farge	hvit
--------------	------

Lagring

Lagringsforhold	Lagres kjølig og tørt. Beskyttes mot sollys.
Lagringstid	Holdbarhet 15 måneder fra produksjonsdato.

Merking

EUH210	Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
EUH208	Inneholder trimetoksi(vinyl)silan. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH211	Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Teknisk faktablad

Sto-Joint Filler RSC

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no