


## Teknisk faktablad

### StoAdditiv QS

Vannholdig tørkeakselerator for tidlig  
filmdannende og fuktsikre egenskaper



#### Karakteristikk

##### Anvendelse

- utvendig
- for fleksibel anvendelse ved sterkt vekslende dag- og natterperaturer
- kun for anvendelse i fasademalingene StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Silco Fill, StoColor Maxicryl, StoColor Jumbosil, StoColor X-black, StoColor Crylan, StoColor Lotusan AimS, StoColor Lotusan, StoColor Lotusan G, Lotusan, Lotusan G, StoCryl V 200

##### Egenskaper

- løsemiddelfri
- akselererer tørkingen av fasademalingene fra Sto i de våte og kalde årstidene

##### Format

- mengde: 0,45 l

#### Underlag

##### Krav

Hensynta anvisningene for fasademalingene.

##### Forberedelser

Hensynta anvisningene for fasademalingene.

#### Påføring

##### Påføringstemperatur

Underlags- og lufttemperatur:  
Min. temperatur: +1 °C  
Maks. temperatur: +20 °C

## Teknisk faktablad

### StoAdditiv QS

#### Klargjøring av materialet

##### Anvisninger:

- Ammoniakkluft! Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- Benytt øyevern.
- Ikke rør inn StoAdditiv QS manuelt, men anvend en håndholdt omrører.
- Noter blandingsdatoen. Påfør blandingen av fasademaling og StoAdditiv QS innen 6 uker.

##### Anvendes kun i fasademalingene:

- StoColor Silco
- StoColor Silco G
- StoColor Silco Fill
- StoColor Jumbosil
- StoColor Maxicryl
- StoColor X-black
- StoColor Crylan
- StoColor Lotusan® AimS
- StoColor Lotusan®
- StoColor Lotusan® G
- Lotusan®
- Lotusan® G
- StoCryl V 200

##### Hensynta følgende dosering:

- Forpakkingsstørrelse 5 l = 150 ml, 1/3 flaske StoAdditiv QS
- Forpakkingsstørrelse 10 l = 300 ml, 2/3 flaske StoAdditiv QS
- Forpakkingsstørrelse 15 l = 450 ml, 1 flaske StoAdditiv QS
- Forpakkingsstørrelse 25 kg = 450 ml, 1 flaske StoAdditiv QS

##### Klargjøring av materialet:

1. Sørg for at lokket på StoAdditiv QS er helt lukket.
2. Rist StoAdditiv QS godt.
3. Tilsett StoAdditiv QS til fasademaling fra Sto.
4. Rør inn StoAdditiv QS umiddelbart med en håndholdt omrører.
5. Rør videre i minst 1 minutt, til en homogen blanding oppstår.
6. Rør inn vann i blandingen til ønsket påføringsviskositet oppnås.

Unngå fargeforskjeller: Påfør materialet med StoAdditiv QS på hele flaten, eller uten StoAdditiv QS på hele flaten.

#### Rengjøring av verktøy

Rengjør alt verktøy med vann etter bruk.

#### Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Fasademaling med StoAdditiv QS er 6 timer etter påføring nattefrostsikker ned til -5 °C.

#### Leveranse

Farge

gulaktig

## Teknisk faktablad

### StoAdditiv QS

#### Lagring

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagringsforhold</b> | Lagres godt tilsluttet og frostfritt. Beskyttes mot varme og direkte sollys.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lagringstid</b>     | Beste kvalitet i originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper. Denne kan avleses av chargennummeret på forpakningen.<br>Forklaring av chargennummer:<br>tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer<br>Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026 |

#### Merking

|                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | Tørkeakselerator                                                                                                                                          |
| <b>Sikkerhet</b>     | Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning.<br>Hensynta sikkerhetsdatabladet!<br>Sikkerhetsanvisning gjelder for bruksklart, uanvendt produkt. |

#### Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.  
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS  
Snipetjernveien 4  
N - 1405 Langhus  
Telefon: 66 81 35 00  
info.no@sto.com  
www.sto.no