


Teknisk faktablad

StoAqua Top Satin

Klebefri, poreåpen, vannfortynnbar lasur på alkydharpiksbasis



Karakteristikk

Anvendelse

- ut- og innvendig
- for nytt og eldre tre, for bygningsdeler med begrenset eller ingen dimensjonsstabilitet
- påføres ikke på fuktige eller forurensede underlag

Egenskaper

- høy inntrengningsevne
- biocidfri
- fuktbeskyttende
- UV-beständig grunnet transparente jernoksider
- dryppfri
- stripefri påføring
- gode rehabiliteringsegenskaper
- meget værbestandig
- klebefri

Utseende

- halvblank iht. EN 13300

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet		1,02 g/cm ³	
Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.			

Underlag

Krav

Underlaget må være rent, tørt, fettfritt, fritt for separerende substanser og fagmessig klargjort.

Tre utvendig:

Nytt, dimensjonsstabilt og begrenset dimensjonsstabilt treverk slipes og påføres StoPrim Protect WN og 3 strøk med StoAqua Top Satin eller StoThixlasur AF – beleggsystem iht. BSF faktablad nr. 18.

Bemerk: Vinduer er iht. regelverket en del av det ytre skallet og må som arbeidsstykke belegges på alle sider.

Rengjør eldre belegg, fjern løse bestanddeler, slip grått treverk ned til friskt

Teknisk faktablad

StoAqua Top Satin

treverk. Grunn med StoPrim Protect WN og lakker deretter tre ganger med StoAqua Top Satin eller StoThixlasur.

Fjerning/viderebehandling av malingssjikt med sliping, avbrenning etc. kan forårsake farlig støv og/eller damp. Utfør arbeidet i godt ventilerte områder eller sørg for krysslufting. Benytt egnet åndedrettsvern om nødvendig.

Tre innvendig:

Nytt treverk slipes lett og fjernes for støv. Grunning med StoAqua Top Satin, mellombelegg med StoAqua Top Satin, sluttbelegg med StoAqua Top Satin. Påfør første strøk fortynnet med opp til 3 % vann, for å regulere jevn absorpsjonsevne. Påfør andre strøk ufortynnet.

Kun sponplater iht. DIN 68763 er egnet, type V100 / V110 G.

Fukttinnholdet må ikke overstige 12 % under påføring og anvendelse.

For all konstruert tre kreves værbestandig liming.

Ved flersjiktspalter iht. DIN 68705 er limingen værbestandig, men ikke det konstruerte treet som helhet.

Den absolutte fuktigheten må være mellom 5 % og 15 % under påføring og anvendelse.

Derfor er konstruert tre kun begrenset egnet ved direkte værpåvirkning iht. "state of the art".

Feilfrie belegg kan derfor ikke garanteres.

Hensynta BFS-faktablad nr. 3 og 18.

Forberedelser	Kontroller bæreevnen til eksisterende underlag. Fjern ikke-bærekraftige belegg. Fjern løs maling samt ikke-bærekraftige eldre malinger og belegg (mekanisk eller med egnet malingsfjerner).
----------------------	---

Påføring

Påføringstemperatur	Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5 °C Høyeste påførings- og underlagstemperatur: +35 °C
----------------------------	---

Klargjøring av materialet	Produktet er bruksklart. Rør godt om før bruk. Anvend vann for fortynning.
----------------------------------	---

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	pr. strøk	0,12–0,17	l/m ²
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.			

Teknisk faktablad

StoAqua Top Satin

Oppbygging	Nytt og værekspontert bartre: Impregner utvendig med StoPrim Protect WN mot blåved. Utvendig romklima (indirekte værpåvirkning): 3 strøk for alle farger Utendørsklima I (normal værpåvirkning): 3 strøk for mørke farger og 4 strøk for lyse farger Utendørsklima II (ekstrem værpåvirkning): 3–4 strøk for mørke farger og 4–5 strøk for lyse farger
Påføring	pensel Produktet påføres med flatpensel i trekornenes retning.
Tørking, herding, overarbeiding	Ved +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfuktighet: støvtørr etter 1 time, klebefri etter 3,5 timer, overmalbar etter 12 timer. Tørketiden forlenges ved lave temperaturer og/eller høy luftfuktighet.
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Avfallshåndtering: Bland gammelt uherdet materiale med sement, la herde og ta hånd om avfallet. Herdet eller tørket materiale kan håndteres som vanlig husholdningsavfall i overensstemmelse med lokale offisielle forskrifter.
Leveranse	
Farge	StoColor – RAL – trefarger Tresort samt treets beskaffenhet i kombinasjon med lasursystemets tørrfilmtykkelse påvirker lasurfargen. Avvik fra fargekartet er derfor mulig. Absolutt sikkerhet fås ved et prøvestrøk med valgt farge på flaten som skal behandles. Anvisning: Dersom lasuren StoAqua Top Satin anvendes på fasadepanelet StoCleyer W, er farger med følgende lysrefleksjonsverdier mulig: – Lysrefleksjonsverdi ved organisk grunnpuss: maks. 15 – Lysrefleksjonsverdi ved mineralisk grunnpuss: maks. 20
Brytbar	Med maks. 1 % StoTint Aqua.
Forpakning	boks
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres kjølig og frostfritt i tett tilsluttet originalforpakning. Beskyttes mot direkte sollys.

Teknisk faktablad

StoAqua Top Satin

Lagringstid	Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026 Brukes umiddelbart etter åpning. Forurensninger kan redusere holdbarheten, f.eks. fra tilsmusset verktøy.
--------------------	---

Merking

Produktgruppe	Trelasur
----------------------	----------

Sammensetning	Iht. "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk bransjeorganisasjon for overflatebelegg) polymerdispersjon alkydharpiks vann glykoler glykoleter fortykker overflateadditiv skumdemper sikkativer beskyttelsesmiddel for lagring på basis av BIT
Sikkerhet	Hensynta sikkerhetsdatabladet! Sikkerhetsanvisning gjelder for bruksklart, uanvendt produkt.
EUH210	Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
EUH208	Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 247-500-7]; og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6]. Kan gi en allergisk reaksjon. Disse er konserveringsmidler. Unngå kontakt med hud og øyne.
EUH211	Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Teknisk faktablad

StoAqua Top Satin

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no