

Teknisk faktablad

StoBrick 1400

StoBrick teglfliser



Karakteristikk

- Anvendelse**
- utvendig
 - som fasadebekledning
 - på isolerte fasadesystemer, luftede fasadesystemer og massive underlag

- Egenskaper**
- frostbestandig F2
 - ubrennbar, klasse A2-s1, d0 eller A1 iht. EN 13501-1 i tilsvarende system
 - fremstilling iht. EN 771-1
 - vannabsorpsjon: 6–25 %

- Format**
- lengde x høyde x tykkelse, i mm:
 - tegl:
 - 228 x 54 x 25, ca. 63 stk./m²
 - hjørnetegl (WR):
 - 228 / 108 x 54 x 25 (WR), ca. 15 stk./m

- Utseende**
- overflate: grov, poret, lett deformert, vertikalt strukturert
 - kant: opphøyd, fremtredende, skarp grad
 - glansgrad: matt

- Særskilte egenskaper / anmerkninger**
- format avhengig av farge: se planleggingsmanual

Underlag

- Krav**
- Fast, tørt, rent, bærekraftig
 - Fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler
 - Ikke anvend lett grunnpudd.
 - Isolasjonsplatens klebeflateandel: min. 60 %
 - Plugging av isolerte fasadesystemer: gjennom nettet

Påføring

Teknisk faktablad

StoBrick 1400

Påføring

Anvisninger:
Fugebredde: 10–14 mm

Klebing:
– Klebemørtel: StoColl KM
– Fugemørtel: StoColl FM-K
– legg produktet iht. floating-buttering-metoden

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Minimere avvik i chargin:
– Bestill den totale mengden som trengs for byggeprosjektet på en gang.

Oppnå variasjon av ulike farger:
– Sørg for god blanding ved legging av klinker og tegl.
– Anbefaling: Bland klinker og tegl fra 5 paller. Ens-fargede varianter må også blandes.

Dekorsteiner tilskjæres på byggeplassen fra hele teglfliser.

Hensynta godkjennig:
– Hensynta nasjonale og internasjonale godkjenniger.

Hensynta ytterligere informasjon:
– se sortimentoversikter
– se arbeidsanvisning

StoBrick er et naturlig produkt av brent leire, fargeavvik er derfor uunngåelig.

Vi anbefaler at du lager en egnet modell før du bestemmer deg for endelig StoBrick- og fugemørteldesign.

Leveranse

Farge
monokrom skiftende
se sortiment

Lagring

Lagringsforhold
Lagres tørt.

Lagringstid
Ubegrenset lagringstid i lukket tilstand.

Merking

Sikkerhet

Produktet er et fabrikkat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Service & Tools / REACH-

Teknisk faktablad

StoBrick 1400

Verordnung.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no