

Teknisk faktablad

StoBrick 1500

Silkematte vannstrøkne teglfliser



Karakteristikk

- | | |
|------------|--|
| Anvendelse | <ul style="list-style-type: none">• utvendig• som fasadebekledning• på isolerte fasadesystemer, luftede fasadesystemer og massive underlag |
|------------|--|

- | | |
|------------|---|
| Egenskaper | <ul style="list-style-type: none">• frostbestandig iht. EN ISO 10545-12• fremstilling iht. EN 771-1• vannabsorpsjon: 6–25 % |
|------------|---|

- | | |
|--------|--|
| Format | <ul style="list-style-type: none">• lengde x høyde x tykkelse, i mm:• tegl:228 x 54 x 25, ca. 63 stk./m²• hjørnetegl (WR):228 / 108 x 54 x 25 (WR), ca. 15 stk./m |
|--------|--|

- | | |
|----------|---|
| Utseende | <ul style="list-style-type: none">• overflate: grov, poret, lett deformert, vertikalt strukturert• kant: opphøyd, fremtredende, skarp grad• glansgrad: matt |
|----------|---|

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Særskilte egenskaper / anmerkninger | <ul style="list-style-type: none">• format avhengig av farge: se planleggingsmanual |
|-------------------------------------|---|

Underlag

- | | |
|------|--|
| Krav | <ul style="list-style-type: none">– Fast, tørt, rent, bærekraftig– Fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler– Ikke anvend lett grunnpudd– Isolasjonsplatens klebeflateandel: min. 60 %– Plugging av isolerte fasadesystemer: gjennom nettet |
|------|--|

Påføring

- | | |
|----------|---|
| Påføring | <p>Anvisninger:</p> <p>Fugebredde: 10–12 mm</p> <p>Klebing:</p> <ul style="list-style-type: none">– Klebemørtel: StoColl KM– Fugemørtel: StoColl FM-K– legg produktet iht. floating-buttering-metoden |
|----------|---|

Teknisk faktablad

StoBrick 1500

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

- Minimere avvik i chargin:
- Bestill den totale mengden som trengs for byggeprosjektet på en gang.
- Oppnå variasjon av ulike farger:
- Sørg for god blanding ved legging av klinker og tegl.
 - Anbefaling: Bland klinker og tegl fra 5 paller. Ensfargede varianter må også blandes.
- Dekorsteiner tilskjæres på byggeplassen fra hele teglfliser.
- Hensynta godkjennig:
- Hensynta nasjonale og internasjonale godkjenninger.
- Hensynta ytterligere informasjon:
- se sortimentoversikter
 - se arbeidsanvisning

Leveranse

Farge	monokrom skiftende se sortiment
-------	------------------------------------

Lagring

Lagringsforhold	Lagres tørt.
Lagringstid	Ubegrenset lagringstid i lukket tilstand.

Merking

Sikkerhet	Produktet er et fabrikat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke. Mer informasjon finnes på www.sto.de under Service & Tools / REACH-Verordnung.
-----------	---

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Teknisk faktablad

StoBrick 1500

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no