

Teknisk faktablad

StoBrick 3000

Ekstruderte teglfliser



Karakteristikk

- Anvendelse**
- utvendig
 - som fasadebekledning
 - på isolerte fasadesystemer, luftede fasadesystemer og massive underlag

- Egenskaper**
- frostbestandig iht. EN ISO 10545-12
 - fremstilling iht. DIN EN 14411
 - maks. ved poreradius: $> 0,2 \mu\text{m}$
 - porevolum: $\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$
 - vannabsorpsjon: $< 3 \%$

- Format**
- tegl:
lengde x høyde x tykkelse, i mm:
240 x 71 x 12, ca. 48 stk./m²
240 x 52 x 12, ca. 64 stk./m²
440 x 52 x 12, ca. 34,6 stk./m²
 - hjørnetegl (WR):
lengde/bredde x høyde x tykkelse, i mm:
240/115 x 71 x 12, ca. 12 stk./m
240/115 x 52 x 12, ca. 16 stk./m
 - flere formater på forespørsel

- Utseende**
- overflate: slett, mikroskopisk grov, jevn, presis
 - kant: jevn, lett avrundet, gradefri
 - glansgrad: matt, silkematt

- Særskilte egenskaper / anmerkninger**
- format avhengig av farge: se planleggingsmanual

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Maks. ved poreradius r_p		$> 0,2 \mu\text{m}$	Kvikksølv-intrusjon etter DIN 66133
Porevolum V_p		$\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$	Kvikksølv-intrusjon etter DIN 66133

Teknisk faktablad

StoBrick 3000

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav

- Fast, tørt, rent, bærekraftig
- Fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler
- Ikke anvend lett grunnpudd.
- Isolasjonsplatens klebeflateandel: min. 60 %
- Plugging av isolerte fasadesystemer: gjennom nettet

Påføring

Påføring

- Anvisninger:
Fugebredde: 10–12 mm
- Klebing:
– Klebemørtel: StoColl KM
– Fugemørtel: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
– legg produktet iht. floating-buttering-metoden

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

- Minimere avvik i chargin:
– Bestill den totale mengden som trengs for byggeprosjektet på en gang.
- Oppnå variasjon av ulike farger:
– Sørg for god blanding ved legging av klinker og tegl.
– Anbefaling: Bland klinker og tegl fra 5 paller. Ensfargede varianter må også blandes.
– StoBrick teglfliser leveres vanligvis som delte plater. Dette må tas i betraktning ved kalkulasjon.
- Dekorsteiner tilskjøeres på byggeplassen fra hele teglfliser.
- Hensynta godkjennig:
– Hensynta nasjonale og internasjonale godkjenninger.
- Hensynta ytterligere informasjon:
– se sortimentoversikter
– se arbeidsanvisning

Leveranse

Farge

monokrom/polykrom
se sortiment

Lagring

Lagringsforhold

Lagres tørt.

Teknisk faktablad

StoBrick 3000

Lagringstid

Ubegrenset lagringstid i lukket tilstand.

Merking**Sikkerhet**

Produktet er et fabrikat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Service & Tools / REACH-Verordnung.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Teknisk faktablad

StoBrick 3000

CLINKER BRICK SLIPS CORNER NF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 71 mm x 12 mm





Sizes and dimensions		Tolerance value
Length and width		$\pm 1\%$ to maximum ± 2 mm from a length of 300 mm: $+3$ mm / -5 mm
Thickness		$\pm 10\%$
Length 1 Length 2 Width B Thickness S		L1: 236-242 mm L2: 113.85-116.15 mm B: 70.5-71.5 mm S: 10.8-13.2 mm
Straightness of sides		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		$\pm 0.5\%$
Length 1 Length 2 Width B		± 1.2 mm ± 0.58 mm ± 0.46 mm
Centre curvature		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		$\pm 0.5\%$
Diagonal D1 Diagonal D2		± 1.23 mm ± 0.68 mm

Fig.: StoBrick vinkel NF 12 mm

CLINKER BRICK SLIPS CORNER DF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 12 mm

Sizes and dimensions		Tolerance value
Length and width		$\pm 1\%$ to maximum ± 2 mm from a length of 300 mm: $+3$ mm / -5 mm
Thickness		$\pm 10\%$
Length 1 Length 2 Width B Thickness S		L1: 236-242 mm L2: 113.85-116.15 mm B: 51.48-52.52 mm S: 10.6-13.2 mm
Straightness of sides		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		$\pm 0.5\%$
Length 1 Length 2 Width B		± 1.2 mm ± 0.58 mm ± 0.25 mm
Centre curvature		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		$\pm 0.5\%$
Diagonal D1 Diagonal D2		± 1.23 mm ± 0.63 mm

Teknisk faktablad

StoBrick 3000

Fig.: StoBrick vinkel DF 12 mm

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no