


Teknisk faktablad

StoCalce Fondo

Økologisk mineralsk dekorsparkel på kalkbasis



Karakteristikk

Anvendelse	• innvendig • for fremstilling av jevne flater som underlag for StoCalce Marmorino og StoCalce Veneziano • som filset sluttbelegg • som underlag for StoLook Lasura og StoSil Patina • ikke egnet for våtrom
-------------------	--

Egenskaper	• mineralsk • meget god fuktregulering • diffusjonsåpen • høy vanddampgjennomslippelighet • bidrar til optimering av innneklimaet • diverse påføringsteknikker er mulig • stort utvalg av utformingsmuligheter • underlagsutjevner • fri for løsemidler og myknere • lavemitterende • fri for hekkesotaktive substanser • ingen anvendelse av konserveringsmidler
-------------------	--

Utseende	• matt • med svarte marmorkorn
-----------------	---

Underlag

Krav	Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig samt fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler.
-------------	---

Forberedelser	Klargjøring av underlaget og utføring av belegningsarbeid må følge generelle anerkjente regler for teknikk. Alle belegg og klargjøringer må tilpasses prosjektet og de krav de utsettes for. Fjern løs maling samt ikke-bærekraftige eldre malinger og belegg og rengjør flaten (mekanisk eller med egnet malingsfjerner). Grunninger må ikke danne et blankt sjikt.
----------------------	---

Teknisk faktablad

StoCalce Fondo

Normalt absorberende underlag:
Grunn med StoPrim Plex eller StoPrim GT.
StoPrim Plex er bruksklar og kan fortynnes med maks. 30 % vann.

Svakt absorberende underlag:
Grunn med StoPrim Color eller StoPrim Sil Color.

Vannløselige bestanddeler:
Isoler med StoPrep Isol Q.
StoPrep Isol Q er bruksklar og må ikke fortynnes. Rør materialet godt om før påføring. Produktet inneholder et kationisk bindemiddel og må ikke blandes med andre produkter!

Intakte tokomponentbelegg, ikke-jernholdige metaller, plast:
Grunn med StoAqua EP Activ.

Muggangrepne flater:
Behandl flaten med Geiger STOP eller påfør en 10 % hydrogenperoksidløsning og ettervask grundig med rent vann. Hensynta gjeldende nasjonale anbefalinger og retningslinjer ved muggsanering.

Ved belegging av akrylfugemasser og tetningsmidler kan sprekker og/eller misfarginger oppstå i malingen grunnet høyere elastisitet i disse fugematerialene. Grunnet mange forskjellige produkter på markedet må egne tester gjennomføres for å bedømme vedheften.

Det nevnte beleggsystem og -forslag fritar ikke brukeren fra eget ansvar vedrørende testing og vurdering av underlaget.

Påføring

Påføringstemperatur Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5 °C

Klargjøring av materialet Bruksklar

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	pr. arbeidsomgang	0,8–1,0	kg/m ²

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Teknisk faktablad

StoCalce Fondo

Oppbygging	Grunnbelegg: Avhengig av underlagets type og tilstand. Mellombelegg: Påfør StoPrep In jevnt. Forsparkling og sluttbelegg: StoCalce Fondo Med ulike påføringsteknikker er forskjellige overflater mulig. Forslag til påføringsteknikker og tilhørende arbeidsanvisninger på forespørsel. Ytterligere belegg med StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano, StoLook Lasura, StoLook Wax og StoSil Patina er mulig
Påføring	manuell
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Tørket materiale må ikke blandes med materialet som skal påføres. Ved arbeidspauser må materialoverflaten tildekkes med folie. Anvendelse på flater med vannekspnering: – Vannekspneringsklasse iht. DIN 18534-1:2017-04 og faktablad nr. 5 fra Bundesverband der Gipsindustrie e.V. – Produktet er kun egnet for flater med vannekspneringsklasse W0-I (lav vannekspnering).
Leveranse	
Farge	naturhvit, brytbar iht. StoColor System Intensive farger kan føre til en naturlig uklarhet på flaten.
Brytbar	Anvend kun alkalibestandig brytepaste (f.eks. StoTint Aqua).
Forpakning	spann
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres kjølig og frostfritt i tett tilsluttet originalforpakning. Beskyttes mot direkte sollys.
Lagringstid	Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer:

Teknisk faktablad

StoCalce Fondo

tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer
 Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026
 Brukes umiddelbart etter åpning. Forurensninger kan redusere holdbarheten, f.eks. fra tilsmusset verktøy.

Merking

Sikkerhet

Produktet er merkepliktig iht. gjeldende EF-forordning.
 Hensynta sikkerhetsdatabladet!
 Sikkerhetsanvisning gjelder for bruksklart, uanvendt produkt.

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp umiddelbart. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
 Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
 Snipetjernveien 4
 N - 1405 Langhus
 Telefon: 66 81 35 00
 info.no@sto.com
 www.sto.no