


Teknisk faktablad

StoCalce Veneziano

Økologisk mineralsk dekorsparkel på kalkbasis



Karakteristikk

Anvendelse

- innvendig
- effektparkling for jevne underlag
- for fremstilling av innvendige vegg- og takflater av høy kvalitet
- ikke egnet for våtrom

Egenskaper

- mineralsk
- ingen anvendelse av konserveringsmidler
- meget god fuktregulering
- diffusjonsåpen
- høy vandampgjennomslippelighet
- bidrar til optimering av innneklimaet
- stort utvalg av utformingsmuligheter
- steinaktig overflate
- slitesterk
- fri for løsemidler og myknere samt lavemitterende
- fri for heksestaktive substanser

Utseende

- matt
- slett
- steinkarakter

Underlag

Krav

Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig samt fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler.

Forberedelser

Klargjøring av underlaget og utføring av belegningsarbeid må følge generelle anerkjente regler for teknikk. Alle belegg og klargjøringer må tilpasses prosjektet og de krav de utsettes for.

Fjern løs maling samt ikke-bærekraftige eldre malinger og belegg og rengjør flaten (mekanisk eller med egnet malingsfjerner).

Grunninger må ikke danne et blankt sjikt.

Normalt absorberende underlag:
Grunn med StoPrim Plex eller StoPrim GT.
StoPrim Plex er bruksklar og kan fortynnes med maks. 30 % vann.

Teknisk faktablad

StoCalce Veneziano

Svakt absorberende underlag:
Grunn med StoPrim Color eller StoPrim Sil Color.

Vannløselige bestanddeler:
Isoler med StoPrep Isol Q.
StoPrep Isol Q er bruksklar og må ikke fortynnes. Rør materialet godt om før påføring. Produktet inneholder et kationisk bindemiddel og må ikke blandes med andre produkter!

Intakte tokomponentbelegg, ikke-jernholdige metaller, plast:
Grunn med StoAqua EP Activ.

Muggangrepne flater:
Behandl flaten med Geiger STOP eller påfør en 10 % hydrogenperoksidløsning og ettervask grundig med rent vann. Hensynta gjeldende nasjonale anbefalinger og retningslinjer ved muggsanering.

Ved belegging av akrylfugemasser og tetningsmidler kan sprekker og/eller misfarginger oppstå i malingen grunnet høyere elastisitet i disse fugematerialene. Grunnet mange forskjellige produkter på markedet må egne tester gjennomføres for å bedømme vedheften.

Det nevnte beleggsystem og -forslag fritar ikke brukeren fra eget ansvar vedrørende testing og vurdering av underlaget.

Påføring			
Påføringstemperatur	Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5 °C		
Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	pr. arbeidsomgang	0,8–1,0	kg/m ²
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.			

Teknisk faktablad

StoCalce Veneziano

Oppbygging	Grunnbelegg: Avhengig av underlagets type og tilstand. Påfør StoPrep In jevnt over hele flaten. Dekorbelegg som skrapesparkling: StoCalce Fondo påføres jevnt iht. kornstørrelse. Dekorbelegg: StoCalce Veneziano blandet med StoLook Punto F påføres 2 ganger (farge). Med ulike påføringsteknikker er forskjellige overflater mulig. Forslag til påføringsteknikker og tilhørende arbeidsanvisninger på forespørsel.
Påføring	manuell
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Tørket materiale må ikke havne i produktet som skal påføres. Ved arbeidspauser må materialoverflaten alltid tildekkes med folie. For å unngå grå misfarging ved komprimering (metallslitasje), anbefales anvendelse av StoCalce Marmorino Glattebrett. Anvendelse på flater med vannekspnering: – Vannekspneringsklasse iht. DIN 18534-1:2017-04 og faktablad nr. 5 fra Bundesverband der Gipsindustrie e.V. – Produktet er kun egnet for flater med vannekspneringsklasse W0-I (lav vannekspnering).
Leveranse	
Farge	naturhvit, brytbar med StoLook Punto F, Giallo Mori (gul morimarmor), Rosso Verona (rød veronamarmor), Verde Alpi (grønn alpimarmor), Nero Ebano (svart marmor), Coccio Pesto (teglmel)
Forpakning	spann
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres kjølig og frostfritt i tett tilsluttet originalforpakning. Beskyttes mot direkte sollys.
Lagringstid	Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026

Teknisk faktablad

StoCalce Veneziano

Brukes umiddelbart etter åpning. Forurensninger kan redusere holdbarheten, f.eks. fra tilsmusset verktøy.

Merking

Sikkerhet

Produktet er merkepliktig iht. gjeldende EF-forordning.
Hensynta sikkerhetsdatabladet!
Sikkerhetsanvisning gjelder for bruksklart, uanvendt produkt.

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les grundig og følg alle instruksene. Vask hud grundig etter bruk. Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no