


Teknisk faktablad

StoCell LD

Mineralsk fyllmasse for vindussmyg



Karakteristikk

- Anvendelse**
- ut- og innvendig
 - for sparkling av fuger ≥ 2 mm og avskallinger
 - fyllmasse for vindussmyg, varmeledningsevne $0,07 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

- Egenskaper**
- høy fyllevne
 - optimal vedheft mot fugekantene
 - meget god stabilitet opp til 6 cm smygdybde
 - også egnet for reparasjon av skadesteder
 - varmeisolerende
 - økologisk harmløs

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Bulktetthet herdet mørtel	EN 1015-10	$0,4 \text{ g/cm}^3$	
Varmeledningsevne	EN 1745	$\leq 0,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ for $P = 50 \%$	Tabellverdi
Varmeledningsevne		$\leq 0,11 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ for $P = 90 \%$	
Brannegenskaper (klasse)	DIN 4102	A1	ubrennbar
Spredeevne		4.200 L/t	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

- Krav**
- Underlaget må være fast, tørt, bærekraftig samt fritt for fett og støv. Fuktig eller ufullstendig herdet underlag kan føre til skader som f.eks. bobledannelse og sprekker i etterfølgende belegg.

- Forberedelser**
- Kontroller bæreevnen til eksisterende belegg. Fjern ikke-bærekraftige belegg.

Påføring

- Påføringstemperatur**
- Laveste underlags- og lufttemperatur: $+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Høyeste underlags- og lufttemperatur: $+30 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Teknisk faktablad

StoCell LD

Bearbeidingstid	Ved +20 °C: ca. 120 minutter		
Blandingsforhold	7,6 l vann pr. 4 kg		
Klargjøring av materialet	Hell opp vann og tilsett tørrmørtel. Bland i ca. 3 minutter, la deretter modne i ca. 3 minutter og bland tilslutt i ca. 30 sekunder.		
Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	pr. cm sjiktykkelse	2,10–2,30	kg/m²
	Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.		
Påføring	manuell, slipbar etter 24 timer		
	Påfør produktet med brett eller sparkel. Påfør opp til 6 cm pusstykkelse i ett sjikt.		
Tørking, herding, overarbeiding	Tørketiden avhenger av temperatur, vind og relativ luftfuktighet. Ved ugunstig værforhold må prinsipielt egnede beskyttelsestiltak foretas (f.eks. regnbeskyttelse) for de pågående eller nypåførte fasadeflatene. Ved +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfuktighet: slipbar etter ca. 24 timer.		
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.		
Leveranse			
Farge	lysegrå		
Forpakning	sekk		
Lagring			
Lagringsforhold	Lagres tørt.		
Lagringstid	Dette produktet er kromatredusert eller kromatfattig. Beste kvalitet i originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 1450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2021		

Teknisk faktablad

StoCell LD

Merking

Produktgruppe Sparkelmasse

Sammensetning

Full deklarasjon iht. anskaffelsesdirektiv "natureplus®"
hvit sement
mineralsk lett tilslag
mineralsk fyllstoff
fortykker
fuktemiddel

Sikkerhet

Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning.
Hensynta sikkerhetsdatabladet!
Sikkerhetsanvisning gjelder for bruksklart, uanvendt produkt.

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp umiddelbart. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00

Teknisk faktablad

StoCell LD

info.no@sto.com
www.sto.no