


Teknisk faktablad

StoCleyer W

Treliknende tegl, optimert for isolasjonssystemer



Karakteristikk

Anvendelse	• utvendig • ikke egnet for horisontale eller lutende værutsatte flater • Fasadepaneler med treutseende • på mineralske og organiske underlag
Egenskaper	• støt- og slagfast • sementfri • gode påføringsegenskaper
Format	• 200 x 16 cm, ca. 2 mm tykk • 25 stk./kartong
Utseende	• autentisk treutseende • fargesetting ved påføring av tilsvarende lasur

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Vanngjennomtrengningsgrad w	EN 1062-3	< 0,1 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 lav
Vanndampdiffusjonsmotstandstall μ	EN ISO 7783	300–500	V2 middels

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav	Underlaget må være fast, jevnt, tørt, bærekraftig samt fritt for fett og støv. Kontroller ved behov på byggeplassen om innfestingen er egnet for underlaget. Fuktig eller ufullstendig herdet underlag kan føre til skader i etterfølgende belegg. Dersom produktet anvendes på mineralske underlag, kan underlaget alternativt grunnes med Sto Primer. Dersom produktet anvendes på trekonstruksjoner kreves en byggfysisk beregning.
-------------	--

Påføring

Påføringstemperatur	Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C Høyeste underlags- og lufttemperatur: +30 °C
----------------------------	---

Teknisk faktablad

StoCleyer W

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.
	StoCleyer W	1 m ² /m ²
De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier inkl. kapp basert på objektets forhold.		
Oppbygging	Klebing: StoColl Mineral HP På mineralske underlag kan følgende anvendes: Sto Armeringsputs, StoArmat Classic plus F, StoPrefa Armat To sluttstrøk: StoAqua Top Satin, StoColor Dryonic®, StoColor Silco, StoColor X-black	
Påføring	Verktøy: Sto Tannsparkel 6 mm (6 x 6), alternativt tannsparkel (6 x 4 x 6) Fasadepaneler klebes direkte på systemarmeringen. Sørg for at kravene til underlaget er oppfylt. – Bemerk spesielt tørrhet og jevnhet. – Ikke utjevn via limet, ettersparkel ved behov, hensynta tørketiden. – 36 timers ventetid mellom de enkelte arbeidsomgangene. – Ikke utsett flatene for direkte sollys, skyggelegg ved behov. Oppretthold skyggeleggingen til fullstendig gjennomtørring. Monter fasadepanelene ovenfra og ned. Påfør klebemørtelen med tannsparkel. Påfør klebemørtelen på underlaget i panelenes lengderetning med foreskrevet tannsparkel. Unngå huddannelse. Fjern lim som har begynt å herde. Fjern lim fra flater som ikke, eller ennå ikke, er bearbeidet. Påfør fasadepanelene ca. 5–10 mm fra skjøten. Panelene trykkes heldekkende inn i det nylig påførte limet med lette skyvende bevegelser og skyves mot tilstøtende panel. Trykk fast panelene med gummirull slik at overflødig klebemørtel sveller ut sideveis i skjøtene. Unngå mangler og hull. La overflødig lim så vidt begynne å herde og fjern det med sparkel. Tørk av rester med en fuktig svamp. Belegg tidligst etter 36 timer. Hensynta bruksanvisning / teknisk faktablad for valgt belegg. Overhold tørketiden.	

Teknisk faktablad

StoCleyer W

Anvisninger, anbefalinger,
spesielt, øvrig

Avfallshåndtering: avfallskode 17 09 04

Leveranse

Farge hvit/natur

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt. Lagres over +15 °C før påføring.

Merking

Produktgruppe Fasadepaneler

Sikkerhet

Produktet er et fabrikat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Service & Tools / REACH-Verordnung.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no