

Teknisk faktablad

StoCrete CS 735

Avrettingsmasse, sementbundet, fiberarmert,
middels trykkbelastning



Karakteristikk

Anvendelse	▪ innvendig ▪ i boliger (varmegulv), kontorer og offentlige bygninger ▪ for utjevning under andre avrettingsmasser
Egenskaper	▪ meget god vedheft til underlaget ▪ meget lav volumkrymping under herding ▪ sjikthet opp til maks. 65 mm, standard sjikthet 5–35 mm ▪ for middels trykkbelastning ▪ pumpbar og selvnivellerende ▪ flytmål 130–145 mm
Anvisninger	▪ produktet oppfyller EN 13813

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisninger
Bøyestrekfasthet (28 dager)	SS-EN 13892-2	> 5 MPa	
Trykkfasthet (28 dager)	SS-EN 13892-2	> 30 MPa	
Fri krymping	EN 13872	< 0,5 mm/m	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav

Krav på betongunderlaget:
Underlaget må være bærekraftig og fri for separerende, artsspesifikke eller artsfremmende substanser. Mindre faste sjikt og slamkonsentrasjoner må fjernes.
Underlaget primes alltid med StoCryl CP som må tørke før avretting. Med hensyn på primerens filmdannelse må underlagets temperatur ikke gå under 10 °C. For beste arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet være 10–25 °C. Ved høyere eller lavere temperatur forkortes henholdsvis forlenges herdetiden.
Med hensyn på sprekkdannelse grunnet krymping og eventuelle innsynkninger, skal en betongkonstruksjon ikke avrettes tidligere enn en måned etter støping. Ettersom betongkonstruksjoner krymper i minst 3 måneder kan sprekkdannelse forekomme. Referanseverdien 90 % RF i konstruksjonen bør settes som en øvre grense for avrettingsarbeidet.
Strekfasthet min. 1,5 N/mm²
Underlagstemperatur > 10 °C og 3 °C over duggpunkt
Ferdiginstallert produkt må ikke utsettes for langvarig eksponering av vann eller andre væsker, da dette kan svekke fastheten.

Forberedelser

Klargjøring av underlaget
Underlaget må klargjøres med egnede mekaniske metoder som f.eks. stål-kuleblåsing, fresing tilknyttet stål-kuleblåsing eller blåsing med fast blåsemiddel.

Teknisk faktablad

StoCrete CS 735

Påføring		
Påføringstemperatur	Laveste påførings-, underlags- og materialtemperatur: +10 °C Høyeste påførings-, underlags- og materialtemperatur: +25 °C	
Bearbeidingstid	Ved +20 °C (lufttemperatur): ca. 15–20 minutter Unngå trekk og direkte sollys under påføring.	
Blandingsforhold	20 kg StoCrete CS 735 : 3,2 l vann = 1,0 : 0,16 vektdeler Maks. vanntemperatur: +20 °C	
Klargjøring av materialet	Manuell påføring (flater opp til 50 m²): Bland homogent og klumpfritt med kaldt, rent vann i tvangsblender eller med effektiv håndvisp. Bland i ca. 3 minutter. Maskinell påføring: Bland homogent og klumpfritt med kaldt, rent vann. Ved større batcher anvendes tvangsblender eller gjennomstrømningsblender. Ved blanding i bøtte anbefales visp.	
Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.
	tørrestoff pr. mm sjikttykkelse	1,7 kg/m²
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.		
Oppbygging	Mineralsk belegget for anvendelse som varmegulv samt gulv med lett trucktrafikk 1. Klargjøring av underlaget 2. Grunning StoCryl CP 3. Avrettingssjikt StoCrete CS 735 4. Forsegling / transparent tynnsjiktslakk med StoPox WL alt. StoPur WV eller 1. Klargjøring av underlaget 2. Grunning StoCryl CP 3. Avrettingssjikt StoCrete CS 635 (ved behov) 4. Grunning 2 ganger StoCryl CP (ved behov) 5. Belegg StoCrete CS 735 Observere: På mineralske underlag kan avrettingsmørtelen StoCrete CS 735 / CS 635 også foregå av en epoksygrunning, noe som kan være nødvendig når betongen er kraftig porøs eller fiberarmert. Epoksygrunningen sandavstrøs prinsipielt med kvartssand kornstørrelse 0,7–1,2 mm med lett overskudd. Den sandavstrødde overflaten må være homogen og fri for blanke flekker. Den sandavstrødde overflaten må grunnes på nytt med StoCryl CP uten overskudd.	

Teknisk faktablad

StoCrete CS 735

Påføring

Mineralsk belegg for anvendelse som varmegulv samt gulv med lett trucktrafikk

1. Underlaget klargjøres mekanisk på egnet måte.
Sørg for at porer og bobler i underlaget åpnes ordentlig, slik at de fullstendig dekkes av grunningen. Ved sterkt sugende underlag anbefales en ekstra grunning av de klargjorte flatene kvelden før grunning og belegning.
2. Grunning
Ved normalsugende mineralske underlag fortynnes StoCryl CP 1 : 3 med vann. Grunningen påføres rikelig med gummirake og børstes inn i underlaget med finhåret børste. Dannelse av dammer må absolutt unngås. Etterull grundig for å få bort restmateriale fra fordypninger. Som regel må en regne med 2 omganger med grunning. Den andre utføres etter ca. 12–24 timer. Forbruk: ca. 0,15–0,30 kg/m², avhengig av underlagets sugeevne.
3. Større ujevnheter kan utjevnes med StoCrete CS 635 før påføring av StoCrete CS 735. For detaljer, se teknisk faktablad for StoCrete CS 635. Terskler, renner og avløp må tettes med selvklebende stengelist før påføring av StoCrete CS-produkter. Ekspansjonsbånd alt. stengelist plasseres rundt vegger, søyler, dørkarmer m.m. for å skape en avstand mellom avretting og møtende flate.
4. Grunning med StoCryl CP to ganger (dersom flatene avrettes med StoCrete CS 635 eller annen avrettingsmasse før sluttavretting med StoCrete CS 735).
5. Belegg
Egnet blandingsforhold (andel vann) tilpasses prosjekt, maskinteknikk og ev. ved hjelp av en prøveflate. Når grunningen har tørket (kjennetegnes ved fargeomslag fra melkeaktig til transparent, fortsatt litt klebrig) påføres StoCrete CS 735 manuelt med tannsparkel.

Ved manuell bearbeiding (flater opp til 50 m²) blandes StoCrete CS 735 med tvangsblender eller effektiv håndvisp (blandingstid ca. 3 min), påføres og bearbeides manuelt. Ved behov kan manuelt blandet materiale tilføres direkte på påføringsstedet med StoSilo Vario-skruepumpe.

Ved maskinell bearbeiding av større batcher anvendes tvangs- eller gjennomstrømningsblender. Visp anbefales ved blanding i bøtte. Det blandede materialet tilføres maskinelt (pumpes) og bearbeides manuelt.

For pumping av materiale opp til 3000 kg anbefales blandepumpe Inocomb MP 18 eller tilsvarende. For pumping av materiale over 3000 kg anbefales M-Tec blandepumpe, Tumac MP 85 eller tilsvarende. Kontakt Sto Norge AS for mer informasjon.

Sjikttykkelse 5–35 mm kan påføres i en omgang.

Maks. sjikttykkelse: 65 mm

Mellom hver påføring må en mellomgrunne med StoCryl CP.

Forbruk: ca. 1,7 kg/m² (tørrestoff)

Teknisk faktablad

StoCrete CS 735

Observer:

Ta hensyn til arbeidsbeskrivelsen for påføring av StoCrete CS 735!

Store flater må inndeles i avsnitt med bredde 4–12 m (avhengig av blandepumpens matekapasitet.)

Ved innblåsing med bulk anbefales alltid å anvende så lavt trykk som mulig. Maks. tillatt trykk er 1,2 bar.

På store flater anbefales utplassering av nivåpunkter for å oppnå rett tykkelse. Ved normal temperatur kan overflaten betredes etter 1–2 timer, og kjøres på etter 7 dager.

Beskytt overflaten mot tilsmussing.

Før belegning må en alltid forsikre seg om at selve bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. Som referanseverdi for bjelkelagets uttørking kan anbefalingene i svenske AMA Hus anvendes.

På tørt underlag er StoCrete CS 735 beleggbare 1–3 døgn etter legging iht.

følgende:

1 døgn opp til 15 mm tykkelse

2 døgn opp til 30 mm tykkelse

3 døgn opp til 50 mm tykkelse

Overflaten har da herdet tilstrekkelig for at belegget skal kunne limes til overflaten. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på ca. +20 °C, 50 % RF og et visst luftutbytte.

For å kunne verifisere at spesifikk uttørking har funnet sted bør en måling utføres. Overflaten er beleggbare med PVC, parkett m.m. når anbefalingene fra respektive gulvprodusenter/leverandører er oppnådd. Tregulv og andre fuktsensitive gulvbeleggmateriale bør som regel alltid legges med egnet fuktsperre. StoCrete CS 735 er selvtørkende, hvilket innebærer at en tidlig overflatefasthet oppnås og at overskuddsvannet bindes kjemisk på sikt. Dette muliggjør en tidlig belegning forutsatt at RF i underliggende konstruksjon ikke overstiger anbefalt verdi iht. svenske AMA Hus.

Avhengig av luften og innneklimaet kan overflaten vise optisk inhomogenitet.

Etter 2–3 dager kan overflaten forsegles med StoPox WL (150 µm).

Etter 3–4 dager kan overflaten belegges med StoPox GH 205.

Etter 5–7 dager kan overflaten topplakkes/tynnsjiktmales med StoPur WV

Overflatens endelige utseende påvirkes av maskin- og påføringsteknikk.

Ved overbearbeiding (lakkering, maling) med vannholdige forseglinger eller beleg må en sørge for at foreskrevet vannmengde for StoCrete CS 735 / CS 630 ikke overskrides.

Avrettet overflate klargjøres før lakkering ved at overflaten slipes lett og kontrolleres slik at overflatestyrke og homogenitet er til stede.

Dermed sikres at heftfasthetsutviklingen er riktig og at kravet til vedheft oppnås. Erfaringsmessig oppnås vedheftens sluttverdi (> 1,5 MPa) først etter 28 døgn (total utherdning). Dog er overflaten tilstrekkelig fast etter 3 døgn.

Observer

Ettersom materialet er mineralsk, kan avvik som flamminger eller små flekker forekomme. Gulvprøver viser ikke alltid disse avvikene.

Valgt teknikk og vannmengde påvirker de estetiske og funksjonelle egenskapene.

Teknisk faktablad

StoCrete CS 735

Rengjøring av verktøy Rengjør med vann etter anvendelse.
Saml opp rengjøringsvann/skyllevann og avfallshåndter fagmessig.
Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Leveranse

Farge Grå, ingen RAL-farge

Forpakning 20 kg, 1000 kg

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt og frostfritt.

Lagringstid I originalforpakning til ... (se forpakning)

Produktet er kromreduert, en egenskap som garanteres frem til endt holdbarhetsdato. Hensynta informasjonen om lagringstid i chargenummeret på forpakningen.

Forklaring til chargenummer:
Tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 og 3 = ukenummer.
Eks.: 6450013223 => lagringstid garanteres t.o.m. uke 45 i år 2026.

Merking

Produktgruppe Avrettingsmasse

Sikkerhet Produktet er merkepliktig. Sikkerhetsdatablad finnes på www.sto.no
Observer informasjonen angående produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no