

Teknisk faktablad

StoCrete CS Sealer

Organisk forsegling



Karakteristikk

Anvendelse	▪ innvendig ▪ som overflateforsterkning av betong eller avrettingsmasse
-------------------	--

Egenskaper	▪ organisk polymer ▪ trenger lett inn i underlaget ▪ vannavvisende ▪ god vedheft på de fleste mineralske underlag ▪ øker underlagets slitasjemotstand ▪ binder støv
-------------------	--

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Tørrstoffandel		45–48 %	
Densitet		1,0 kg/l	
pH		9,5–11	
Bindemiddel		PVB	(polyvinylbutyral)
Tørking		lufttørking	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav	Krav til underlaget: Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig samt fri for sementhud, forurensninger eller andre separerende substanser.
-------------	---

Forberedelser	Rengjør med høytrykksvask eller varmt vann. Flaten må være tørr før påføring for å sikre best resultat.
----------------------	--

Påføring

Påføringstemperatur	Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5 °C Høyeste påførings- og underlagstemperatur: +30 °C
----------------------------	---

Blandingsforhold	StoCrete CS Sealer : vann = 1 : 4
-------------------------	-----------------------------------

Klargjøring av materialet	Rør godt om. Materialet er bruksklart etter omrøring.
----------------------------------	---

Teknisk faktablad

StoCrete CS Sealer

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk blandet materiale (1 : 4) ca.	
	Forsegling	0,2–0,3	l/m²
	Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Eksakte forbruksverdier fastsettes eventuelt for aktuelt prosjekt.		
Påføring	Materialet påføres i en omgang. Fordel ut på underlaget og rull/rak ut materialet slik at det blir jevnt. Unngå dannelsen av dammer.		
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter anvendelse. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.		
Leveranse			
Forpakning	10 l og 25 l		
Lagring			
Lagringsforhold	Lagres godt tilsluttet frostfritt. Maks. +30 °C.		
Lagringstid	I originalforpakning til ... (se forpakning).		
Merking			
Produktgruppe	Forsegling		
Sikkerhet	Sikkerhetsdatablad finnes på www.sto.no Hensynta informasjonen om produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.		

Særskilte opplysninger

Formålet med dette tekniske faktabladet er at brukeren skal kunne forsikre seg om at produktet er egnet for formålet. Bemerk at det alltid er brukeren som ansvar for vurderingen om produktets egnethet og holdbarhet iht. gjeldende situasjon. Anvendelse av produktet som ikke entydig nevnes i dette tekniske faktablad kan kun utføres etter samråd med Sto Norge. Uten samtykke er anvendelse av produktet på egen risiko. Dette gjelder spesielt dersom produktet anvendes i kombinasjon med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på www.sto.no, og det er brukerens ansvar å sørge for at gyldig teknisk faktablad anvendes. Sto Norge ansvarer for at informasjon i dette tekniske faktabladet er korrekt. Eksempler på hva som ligger utenfor Sto Norge sitt ansvar er lagring, konstruksjon, bearbeiding, kompatibilitet med andre produkter, utførelse og lokale forhold.

Sto Norge AS
 Snipetjernveien 4
 N - 1405 Langhus
 Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no