

Teknisk faktablad

StoCryl BF 750

Forsegling, enkomponent, transparent, lavemitterende



Karakteristikk

Anvendelse

- innvendig og værekspanert
- som transparent forsegling på StoCryl BF 700 og StoCryl BF 700 Metallic
- for gangbare flater med lav til middels mekanisk belastning
- for oppholdsrom
- for kjeller og hobbyrom
- for trapper
- for butikker og utstillingsrom
- for balkonger

Egenskaper

- lavemitterende, oppfyller AgBB-kravene til VOC-emisjoner
- PU-hybrid
- enkomponent
- bruksklar forsegling
- god mekanisk og kjemisk bestandighet
- slitesterk
- lett å rengjøre
- værbestandig

Utseende

- halvblank (G2) iht. EN 1062-1

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet	EN ISO 2811	1,05 g/cm ³	
Tørrstoffandel	DIN 53217	35 %(V)	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav

- Generelt:
- tørt
 - fri for separerende substanser
 - bærekraftig

Teknisk faktablad

StoCryl BF 750

Eksisterende belegg:
– kompatibilitet: karakteristisk gittersnittverdi ≤ 1 iht. ISO 2409

Forberedelser

Nytt belegg (AY):
– ingen

Eksisterende belegg (AY):
– slip og rengjør

Påføring

Påføringstemperatur

Laveste påføringstemperatur: +8 °C
Høyeste påføringstemperatur: +30 °C

Klargjøring av materialet

Rør om materialet til det er homogent.

Forbruk

Anvendelsesmåte

Forbruk ca.

som forsegling

0,1

l/m²

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Oppbygging

1. Grunningsvarianter
Innvendig: StoCryl BF 700
Utvendig: StoCryl GL med StoFluid AF

2. Belegg
StoCryl BF 700 eller StoCryl BF 700 Metallic
(innvendig: alternativt med Sto Ballotini Ø 180–300 µm
inn- og utvendig: alternativt avstrøing med StoChips 1 mm)

3. Forsegling
StoCryl BF 750

Teknisk faktablad

StoCryl BF 750

Påføring

Materialet kan påføres med rull eller pensel.

1. Grunning

Innvendig:

StoCryl BF 700 Påføres fortynnet med ca. 5–10 % vann.

Forbruk: ca. 150–160 ml/m²

Utvendig:

Fortynn StoCryl GL med opp til en volumdel StoFluid AF. Fortynning og forbruk avhenger av underlagets absorpsjonsevne. Grunningen må ikke bli blank.

2. Belegg

StoCryl BF 700 eller StoCryl BF 700 Metallic

(innvendig: alternativt med Sto Ballotini Ø 180–300 µm

inn- og utvendig: alternativt avstrøing med StoChips 1 mm)

Forbruk: ca. 150–160 ml/m²

3. Forsegling

StoCryl BF 750

Forbruk: ca. 100 ml/m²

Tørring, herding, overarbeiding

Overbearbeidingsbar:
ved 20 °C: 8 t

Gangbar:
ved 20 °C: 24 t

Til ikke lenger sensitiv ovenfor regn og fukt:
ved 20 °C: 48 t

Fullstendig mekanisk belastbar og gjennomherdet:
ved 20 °C: etter 7 dager

Rengjøring av verktøy

Rengjør med vann umiddelbart etter bruk, herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Teknisk faktablad

StoCryl BF 750

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Ytelseserklæringen(e) er tilgjengelig i det tekniske infosenteret til StoCretec. Generell arbeidsanvisning på www.stocretec.de (Produkte) samt i vedlegg til den gjeldende håndboken "Tekniske faktablader".

Rengjøring og vedlikehold!

Rengjøringen utføres med rent vann eller med lav dosering av rengjøringsmiddel (tensider), slik at produktoverflatens mekaniske motstandskraft og hardhet ikke reduseres.

Likeledes må ikke løsemiddelholdig rengjøringsmiddel eller polish anvendes.

Regelmessig våtrengjøring med rengjøringsmaskiner og vanlige rengjøringsmidler må unngås. Hyppig og/eller konsentrert anvendelse av tensider, voks eller grunnrengjøringsmidler for dyprengjøring kan føre til redusert overflatehardhet, noe som betydelig reduserer overflatestabiliteten og øker tilsmussingshastigheten.

For områder som regelmessig må rengjøres med rengjøringsmaskiner og kjemiske rengjøringsmidler, anbefales anvendelse av 2-komponent forsegling.

Særskilte opplysninger:

Ikke for garasjer, parkeringshus eller gulvflater med stadig belastning av gaffeltruck eller liknende enheter.

Ikke bestandig mot myknervandring!

Leveranse	
Farge	transparent
Forpakning	spann
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt, unngå direkte sollys.
Lagringstid	I originalforpakning frem til ... (se forpakning).
Merking	
Produktgruppe	Forsegling
Sikkerhet	Hensynta sikkerhetsdatabladet!

Teknisk faktablad

StoCryl BF 750

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no