


Teknisk faktablad

StoCryl GL

Grunning for gulvmaling



Karakteristikk

Anvendelse	- værekspontert - for sementbundne underlag som betongflater eller avrettede flater
Egenskaper	- meget god vedheft til underlaget - god inntrengningsevne - enkel påføring
Utseende	transparent

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet	EN ISO 2811-2	0,8 g/cm ³	
Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.			

Underlag

Krav	Krav til underlaget: Underlaget må være tørt, bærekraftig og fri for separerende, artsspesifikke eller artsfremmende substanser. Mindre faste sjikt og slamkonsentrasjoner må fjernes. Tørr iht. reparasjonsanvisningens definisjon 2001-10, dog avhengig av betongkvaliteten. Restfukt kan være maks. 4 vekt% ved betongkvaliteter opp til C30/37 og maks. 3 vekt% ved betong C35/45, målt med CM-apparat. Underlagstemperatur høyere enn +8 °C og 3 °C over duggpunkt. Heftfasthet middels 1,5 N/mm² Heftfasthet minste enkeltverdi 1,0 N/mm²
Forberedelser	Underlaget må forberedes med egnede mekaniske metoder som f.eks. kuleblåsing, fresing med påfølgende kuleblåsing eller blåsing med fast blåsemiddel.

Påføring

Påføringstemperatur	Laveste påføringstemperatur: +5 °C Høyeste påføringstemperatur: +30°C
---------------------	--

Teknisk faktablad

StoCryl GL

Klargjøring av materialet

Bruksklar

Forbruk

Anvendelsesmåte

Forbruk ca.

som grunning, avhengig av underlaget

0,2 - 0,5

l/m²

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Oppbygging

Utvendig: gulvflater – betong, sementpåstøp

1. Klargjøring av underlaget

2. Grunning StoCryl GL fortynnet opp til maks. 1 : 1 med StoFluid AF.

3. Belegg med StoCryl BF 100 i 1–3 sjikt

Påføring

rør om før bruk, bruksklar

Utvendig: gulvflater – betong, sementpåstøp

1. Forbehandling av underlaget

2. Grunning StoCryl GL

StoCryl GL, fortynnet med opp til 1 volumdel StoFluid AF. Fortynning og forbruk avhenger av underlagets absorpsjonsevne.

Grunningen må ikke bli blank.

Forbruk StoCryl GL: ca. 0,2 kg/m²

Ventetid til påføring av StoCryl BF 100:

– ved +10 °C etter 3 dager

– ved +20 °C etter 2 dager

– ved +30 °C etter 1 dag

3. Belegg

StoCryl BF 100, påføres ufortynnet i 3 sjikt med vekslende farger.

Forbruk StoCryl BF 100: ca. 0,3 kg/m² pr. sjikt

Rengjøring av verktøy

Rengjør med StoFluid AF umiddelbart etter bruk.

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Generell arbeidsanvisning på www.stocretec.de (Produkte) samt i vedlegg til den gjeldende håndboken "Tekniske faktablader".

Teknisk faktablad

StoCryl GL

Leveranse

Forpakning dunk

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt og frostfritt, unngå direkte sollys.

Lagringstid I originalforpakning frem til ... (se forpakning).

Merking

Produktgruppe Grunning

Sikkerhet

Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning.
Sikkerhetsdatablad fås ved første ordre.
Hensynta informasjonen om produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no