


Teknisk faktablad

StoCryl GQ

Grunning, kvartsfylt



Karakteristikk

Anvendelse • som grunning på betong og eksisterende belegg

Egenskaper • vannholdig
• kvartsfylt for særegen vedheft
• meget god vedheft til eksisterende belegg

Særskilte egenskaper / anmerkninger • ikke for gang- eller kjørbare flater

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet	EN ISO 2811	1,20 g/cm ³	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav Krav til underlaget:

Underlaget må være tørt, bærekraftig og fri for separerende, artsspesifikke eller artsfremmende substanser. Mindre faste sjikt og slamkonsentrasjoner må fjernes.

Betong:

Tørr iht. reparasjonsanvisningens definisjon 2001-10, dog avhengig av betongkvaliteten. Restfukt kan være maks. 4 vekt% ved betongkvaliteter opp til C30/37 og maks. 3 vekt% ved betong C35/45, målt med CM-apparat.

Eksisterende belegg:

Kompatibilitet iht. ISO 2409: karakteristisk gittersnittverdi < 1

Forberedelser

Betong:

Underlaget må forberedes med egnede mekaniske metoder som f.eks. blåsing med fast blåsemiddel eller høytrykksspyling (> 800 bar). Porer og hulrom må åpnes tilstrekkelig.

Eksisterende belegg:

Rengjøring: f.eks. med høytrykksvasker

Teknisk faktablad

StoCryl GQ

Påføring

Påføringstemperatur Laveste påføringstemperatur: +8 °C
Høyeste påføringstemperatur: +30 °C

Klargjøring av materialet Rør om materialet til det er homogent.

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.
	som grunning	0,2–0,3 kg/m ²

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Oppbygging

1. Forbehandling av underlaget
2. Grunning med StoCryl GQ
3. Alternativt: mellombelegg (f.eks. StoCryl ZB)
4. Belegg (f.eks. med StoCryl V 100 eller StoCryl RB)

Påføring

1. Klargjøring av underlaget
2. Påfør grunningen StoCryl GQ med pensel eller rull på det forbehandlede underlaget.

Forbruk StoCryl GQ: ca. 0,2–0,3 kg/m² pr. sjikt
3. Alternativt påfør et mellombelegg, f.eks. StoCryl ZB.

Forbruk StoCryl ZB: ca. 0,9–1,1 kg/m²
4. Belegg flaten med StoCryl V 100 eller StoCryl RB iht. gjeldende teknisk faktablad.

Tørking, herding, overarbeiding

Tørke- og ventetider:
Til påføring av etterfølgende sjikt:

Ved +20 °C: etter 8 t

Rengjøring av verktøy Rengjør med vann umiddelbart etter bruk, herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig Generell arbeidsanvisning på www.stocretec.de (Produkter) samt i vedlegg til den gjeldende håndboken "Tekniske faktablader".

Leveranse

Farge hvit

Teknisk faktablad

StoCryl GQ

Forpakning	spann
------------	-------

Lagring

Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt, unngå direkte sollys.
-----------------	--

Lagringstid	I originalforpakning frem til ... (se forpakning).
-------------	--

Merking

Produktgruppe	Grunning
---------------	----------

Sikkerhet	Hensynta sikkerhetsdatabladet!
-----------	--------------------------------

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no