

Teknisk faktablad

StoCryl HC 300

Impregnering, hydrofoberende, pastøs, på silan-/siloksanbasis



Karakteristikk

Anvendelse

- utvendig
- direkte på tegl og sandstein

Egenskaper

- enkomponent
- for reduisering av vannabsorpsjon
- høy beskyttelse ved frost-/tinesaltbelastning
- høy inntrengningsdybde
- lite flyktig
- for reduisering av opptak av skadelige vannopløste stoffer

Utseende

- melkeaktig hvit

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisninger
Densitet (25 °C)	EN ISO 2811-1	ca. 0,84 g/cm ³	
pH		ca. 7	
Tørrestoffandel		80 vekt%	
Flammepunkt	ISO 2592	ca. +75 °C	
Maks. RF i underlaget		80 %	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav

Krav på underlaget:
Underlaget må være tørt, bærekraftig og fritt for separerende, artsspesifikke eller artsfremmende substanser.

Forberedelser

Dersom en klargjøring av underlaget er nødvendig, anbefales rengjøring med børste eller høytrykksspyling. Sørg for at overflaten får en tilstrekkelig tørketid (ca. 2 dager) etter rengjøring med høytrykksspyling.

Påføring

Påføringstemperatur

Laveste påføringstemperatur: +8 °C
Høyeste påføringstemperatur: +30 °C
Maks. tillatt relativ luftfuktighet: < 80 %

Klargjøring av materialet

Bruksklar, rør godt om før påføring.

Teknisk faktablad

StoCryl HC 300

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	ved en påføring	0,2	kg/m²
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.			
Oppbygging	1. Forbehandling av underlaget 2. Hydrofoberende impregnering med StoCryl HC 300		
Påføring	1. Forbehandling av underlaget 2. Hydrofobering Påfør StoCryl HC 300 1–2 ganger avhengig av underlagets absorpsjonsevne. Vent 4 timer mellom påføringene. Påføres med airless-sprøyte i ønsket sjikttykkelse. På mindre flater kan også pensel, rull eller sparkel anvendes.		
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter anvendelse.		
Leveranse			
Forpakning	Spann		
Lagring			
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt, unngå direkte sollys.		
Lagringstid	I originalforpakning frem til ... (se forpakning).		
Merking			
Produktgruppe	Hydrofoberende impregnering		
Sikkerhet	Produktet er merkepliktig iht. gjeldende EF-forordning. Sikkerhetsdatablad fås ved første ordre. Hensynta informasjonen om produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.		

Teknisk faktablad

StoCryl HC 300

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no