


Teknisk faktablad

StoCryl NB

Etterbehandlingsmiddel



Karakteristikk

Anvendelse

- som avdunstingsbeskyttelse for betong og PCC-systemer
- som beskyttelse mot uttørking
- for å unngå krympesprekker

Egenskaper

- polymerdispersjon på akrylatbasis
- god sperrekoeffisient
- ingen avrenning på vertikale flater
- overbearbeidingsbar med StoCretec-belegg på akrylatbasis

Særskilte egenskaper / anmerkninger

- Overflater som overbearbeides med sementmørtel (også PCC eller SPCC) må etterbehandles konvensjonelt.

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet	EN ISO 2811	0,9–1,1 g/cm ³	
Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.			

Underlag

Krav

Den ferske betong- eller sementmørteloverflaten må være mattfuktig etter komprimering og avsliping.

Ved kjemisk etterbehandling er en etterfølgende fukting av den herdede betongen eller sementmørtelen ikke lenger mulig.

Påføring

Påføringstemperatur

Laveste påføringstemperatur: +5 °C
Høyeste påføringstemperatur: +30 °C

Påføring

Påfør StoCryl NB ufortynnet med sprøyte.

Sørg for at overflaten er fullstendig fuktet ved påføring. For å sikre sperreeffekten

Teknisk faktablad

StoCryl NB

kan en andre påføring utføres når filmdannelsen har begynt på det første sjiktet.

Viktig:

Sprøyting av den ferske betong- eller sementmørteloverflaten må utføres når hydratiseringen har begynt, dvs. når overflaten er matt mens fargen ennå ikke har skiftet fra mørk til lys.

Tørking, herding, overarbeiding	Overbearbeidingstid: Ved +20 °C: ca. 24 timer med StoCretec-belegg på akrylatbasis.
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter bruk, herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Generell arbeidsanvisning på www.stocretec.de (Produkter) samt i vedlegg til den gjeldende håndboken "Tekniske faktablader".
Leveranse	
Forpakning	dunk
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt, unngå direkte sollys.
Lagringstid	I originalforpakning frem til ... (se forpakning).
Merking	
Produktgruppe	Etterbehandlingsmiddel
Sikkerhet	Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning. Sikkerhetsdatablad fås ved første ordre. Hensynta informasjonen om produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.

Teknisk faktablad

StoCryl NB

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no