

Teknisk faktablad

StoDivers AF 100

Frostbeskyttelsesadditiv for mørtel

Karakteristikk

Anvendelse ■ Som frysepunktsenkende tilsatsmiddel for StoCrete R 40

Egenskaper ■ enkomponent
■ lett å blande og dosere
■ ingen påvirkning på sluttproduktets ytelse
■ klar væske

Utseende • transparent

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisninger
Densitet		1,3 cm ³	
pH		8–9	
Tørrestoffandel		ca. 30 %	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav Se teknisk faktablad for StoCrete R 40

Påføring

Påføringstemperatur Laveste underlags- og materialtemperatur: +5 °C
Laveste lufttemperatur: -15 °C

Klargjøring av materialet Tilsett StoDivers AF 100 i vannet før StoCrete R 40 tilsettes.

Forbruk StoDivers AF 100 doseres med 3,6–7,8 vekt% av den totale vekten av StoCrete R 40. Anbefalt vannmengde for StoCrete R 40 reduseres med mengden tilsatt StoDivers AF 100. 1 l frosttilsats erstatter 0,5 l blandevann.

Øvrig Underlags- og materialtemperatur må være minst +5 °C for at StoDivers AF 100 skal kunne fungere sammen med StoCrete R 40 og kunne skape forutsetning for fullgodt teknisk nivå og ytelse.

Anvend frosttilsats på hele prosjektet ettersom visse fargeforandringer kan forekomme. Også en viss saltutfelling kan forekomme.

Rengjøring av verktøy Rengjør med vann.

Leveranse

Forpakning Flaske 1 l

Teknisk faktablad

StoDivers AF 100

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt. Beskyttes mot frost, varme og sollys.

Lagringstid I originalforpakning til ... (se forpakning).

Merking

Produktgruppe Frostbeskyttelsesmiddel

Sikkerhet Produktet er merkepliktig. Sikkerhetsdatablad finnes på www.sto.no.
Hensynta informasjonen om produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no