

Teknisk faktablad

StoDivers P 105

Polish for gulvbelegg, høyblank, metallisert



Karakteristikk

- Anvendelse**
- innvendig
 - på gulvflater
 - for vedlikehold av alle Sto sine blanke gulvbeleggsystemer
 - gir en høyblank, klar og spesielt motstandsdyktig beskyttelsesfilm

- Egenskaper**
- sklisikker beskyttelsesfilm
 - langvarig og motstandsdyktig beskyttelse
 - vannholdig
 - reduserer tilsmussingstendensen hos nye gulvbelegg
 - ingen misfarging ved UV-stråling
 - forenkler vedlikeholdet
 - polerbar med hurtiggående poleringsmaskin
 - enkel anvendelse, kort tørketid

- Utseende**
- transparent
 - høyblank

- Særskilte egenskaper / anmerkninger**
- glansgraden hos helmatte overflater (f.eks. StoPur WV 200) økes ved vedlikehold
 - anvendes ikke i konstant fuktige rom
 - ikke bestandig mot myknere

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
pH		8,5	
Viskositet (ved 23 °C)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Teknisk faktablad

StoDivers P 105

Underlag			
Krav	Underlaget må være rent og flekkfritt, samt helt tørt og herdet.		
Påføring			
Påføringstemperatur	Laveste påføringstemperatur: +8 °C Høyeste påføringstemperatur: +30 °C maks. tillatt relativ luftfuktighet 75 %		
Bearbeidingstid	Tørketid: ved +20 °C ca. 30 minutter		
Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	pr. arbeidsomgang	0,02–0,05	l/m²
	Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.		
Oppbygging	1. Herdede StoPox-/StoPur-gulv som underlag 2. StoDivers P 105		
Påføring	påfør med mopp etterfulgt av polering Polish StoDivers P 105 Fjern gamle voks- og polishsjikt samt smussavleiringer med StoDivers GR (grunnrengjøringsmiddel). Kontroller fargebestandighet/kompabilitet på forhånd ved anvendelse på StoCryl BF 100, StoPox WL eller StoPox WB, spesielt ved spesialfarger. Avhengig av smuss- eller vokssjiktet fortynnes StoDivers GR 1 : 4 til 1 : 8 med kaldt vann. Skur gulvet med maskin og egnet pad og sug opp løs smuss med vannsuger. Fjern skjøter med mopp. La gulvet tørke grundig. Gjenta prosessen flere ganger ved behov. Etterspyling med rent vann kreves ikke. Dette sparer arbeidstid. Rist polishen StoDivers P 105 godt før bruk. Polishen påføres tynt og jevnt på det rene og herdede industrigulvet. Hell materialet sparsomt på gulvet og fordel jevnt og tynt i remser med en mopp. La gulvet tørke godt (ca. 20–30 min). Den andre påføringen utføres på tvers av forrige. Tørketiden mellom		

Teknisk faktablad

StoDivers P 105

arbeidsomgangene må overholdes. Avhengig av forventet belastning kan flere arbeidsomganger kreves.

Forbruk: ca. 0,02–0,05 l/m²

Anvisning:
Unngå direkte sollys, høye temperaturer og trekk under påføring.

Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Generell arbeidsanvisning på www.stocretec.de (Produkter) samt i vedlegg til den gjeldende håndboken "Tekniske faktablader".
Leveranse	
Forpakning	dunk
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt, unngå direkte sollys.
Lagringstid	I originalforpakning frem til ... (se forpakning).
Merking	
Produktgruppe	Polish
Sikkerhet	Hensynta sikkerhetsdatabladet!

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo

Teknisk faktablad

StoDivers P 105

Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no