


Teknisk faktablad

StoDivers P 110

Polish for gulvbelegg, dissipativ



Karakteristikk

- Anvendelse**
- innvendig
 - for vedlikehold av alle elektrisk ledende gulvbelegg fra Sto

- Egenskaper**
- kort tørketid
 - vannholdig
 - ladningsfordelende, dissipativ

- Utseende**
- transparent
 - halvblank

- Særskilte egenskaper / anmerkninger**
- Produktet er ikke bestandig mot myknere.

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet	EN ISO 2811-2	1,0–1,1 g/cm ³	
Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.			

Underlag

- Krav**
- Generelt:
- Tørr, herdet
 - Rent, flekkfritt

- Forberedelser**
1. Forbehandl nye og eldre belegg før påføring av polish.
 - Verktøy: Enskivemaskin med grønn pad
 - Rengjøringsmiddel: StoDivers GR
 - Nye belegg: StoPox KU 611, StoPox KU 614, StoPox WL 113, StoPur IB 510

Teknisk faktablad

StoDivers P 110

Påføring

Påføringstemperatur	Underlags- og lufttemperatur:
	Min. temperatur: +8 °C
	Maks. temperatur: +30 °C
	Påføringstemperatur:
	Min. temperatur: +8 °C
	Maks. temperatur: +30 °C
	Relativ luftfuktighet:
	maks. 75 %

Bearbeidingstid	Tørketid ved +20 °C ca. 60 minutter
-----------------	-------------------------------------

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	pr. arbeidsomgang	0,02–0,05	l/m ²
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.			

Oppbygging	1. Klargjør underlaget.
	2. Polish: StoDivers P 110

Teknisk faktablad

StoDivers P 110

Påføring

Anvisninger:

- Unngå direkte sollys, høye temperaturer og trekk under påføring.

1. Klargjør underlaget.

- Rengjøringsmiddel: StoDivers GR
- Grunnrengjøring for nye belegg med slett og blank overflate, f.eks. StoPox KU 611, StoPox KU 614, StoPox WL 113, StoPur IB 510
- Grunnrengjøring ved eldre belegg. Fjern eldre belegg på forhånd.
- Fortynning og anvendelse av StoDivers GR: se teknisk faktablad
- Anvisning:
Underlaget for nye belegg med matt overflate trenger ikke klargjøres, f.eks. StoPox WB 110, StoPox WB 113 og StoPur WV 210.

2. Polish:

- StoDivers P 110
- Rist produktet godt før bruk.
- Hell produktet på det rene og herdede gulvet.
- Påfør produktet jevnt og tynt. bredde på remsene: 1–1,5 m, Verktøy: fuktig mopp
- Remsene skal overlappes litt i våt tilstand.
- La produktet tørke 20–30 minutter.
- Ved ytterligere arbeidsomganger: Påfør produktet på tvers av forrige arbeidsomgang.
- Forbruk: ca. 0,02–0,05 l/m², avhengig av arbeidsomgangen
- Anvisning:
Avhengig av forventet belastning: Påfør produktet i flere arbeidsomganger.
Anbefaling: Påfør produktet i minst 2 sjikt.
Overhold tørketiden mellom arbeidsomgangene.
Ikke gå på gulvet under tørketiden.

Anbefaling:

- Poleringen fører til en komprimering og høyere slitasjebestandighet for beskyttelsesfilmen.
- Poler StoDivers P 110 etter ca. 12 timer. Verktøy: hurtiggående poleringsmaskin, hvit pad omdreining: 800–900 o/min

Gulvrengjøring:

- Tilsett ca. 5 % StoDivers P 110 til det rene vannet ved ukentlig rengjøring.

Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	1. Hensynta generell arbeidsanvisning: – se www.stocretec.de , produkter – se teknisk håndbok, vedlegg 2. Hensynta arbeidsanvisningen.

Teknisk faktablad

StoDivers P 110

Leveranse

Forpakning dunk

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys.

Lagringstid Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer:
tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer, eksempel: 2450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2022
I originalforpakning frem til ... (se forpakning).

Merking

Produktgruppe Polish

Sikkerhet Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon om produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.
Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no