


Teknisk faktablad

StoEffect Vetro

Effektblanding av glass



Karakteristikk

Anvendelse	• utvendig • innvendig • for innblåsing i nypåførte sluttbelegg • på forskjellige underlag, fra kornstørrelse: $K \geq 1,5$
Egenskaper	• spesiell overflateeffekt • værbestandig • ubrennbar • brytbar iht. StoColor System, avhengig av prosjektet • enkel påføring • resirkulert granulat av speilglass
Format	• finfordelt glassblanding med brutte kanter
Utseende	• reflekterende
Særskilte egenskaper / anmerkninger	• Kontroller produksjonschargen på etiketten før arbeidsstart. • Ved forskjellige chargenummer blandes chargene homogent på forhånd.

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet		1,20 g/cm ³	
Brannegenskaper (klasse)	EN 13501-1	A1	ubrennbar
Største kornstørrelse		1,3 mm	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav	Blås produktet inn i det fortsatt våte sluttbelegget.
	Mulige sluttbelegg:

Teknisk faktablad

StoEffect Vetro

Fasadepuss:

- Stolit Effect, Stolit® K, StoSilco® K, Sto-Ispolit K, Sto-Silkolit K, StoSilco® blue, StoSil® K
- Fra korsnstørrelse: $K \geq 1,5$

Fasademaling:

- StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Maxicryl, StoColor Top, StoColor Solical
- På tilstrekkelig strukturert underlag, fra kornstørrelse: $K \geq 1,5$

Ikke anvend produktet på følgende belegg:

- Belegg med QuickSet Technology
- Belegg med Lotus-Effect® Technology
- Belegg med Dryonic® Technology

Anvisning:

- Ytterligere belegg er mulig på forespørsel.
- For optimal vedheft blåses alltid effekteblanding inn i det fortsatt blanke, våte sluttbelegget.

Forberedelser

Klargjøring før arbeidsstart:

1. Kontroller produksjonschargen på etiketten før arbeidsstart. For å oppnå en jevn effekt på en fasade eller fasadeside anvendes materiale fra samme charge.
2. Ved forskjellige chargenummer blandes chargene homogent på forhånd.
3. Anlegg en prøveflate: som prøve og referanse.
4. Del større fasadeflater inn i mindre seksjoner.
5. Planlegg påføringsprosessen nøye med hensyn til værforholdet.
6. Klargjør alt arbeidsutstyr.

Stillas:

Stillaset forstyrrer ved innblåsing av produktet og kan føre til synlige merker på vegg.

1. Sørg for tilstrekkelig avstand mellom stillas og vegg.
2. Anbefaling: Anvend en avtagbar stillaskonsoll.

Påføring

Påføringstemperatur

Underlags- og lufttemperatur:

Min. temperatur: $+5\text{ °C}$

Maks. temperatur: $+30\text{ °C}$

Forbruk

Anvendelsesmåte

Forbruk ca.

lett belegg

0,1

kg/m²

anbefalt/maks. belegg

0,3

kg/m²

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte

Teknisk faktablad

StoEffect Vetro

forbruksverdier basert på objektets forhold.

Påføring	Verktøy: Sto Traktsprøyte - Dyse: ca. 4,5 mm - Kompressor: fra 250 l/min - Lufttrykk: ca. 0,8 bar - Begrens dysens åpningsbredde med dysenålen. Ellers blokkeres dysenålen over tid. Fasadepuss: 1. Påfør fasadepussen ovenfra og ned med en sparkel og strukturer. 2. Blås inn produktet i den våte fasadepussen fra en avstand på 40–50 cm. 3. Blås inn produktet med Sto Traktsprøyte i den våte fasadepussen ovenfra og ned med lette sirkulære bevegelser. Fasademaling: Hensynta: Malingen med liten sjiktykkelse danner fort en film og partiklene vil da ikke feste seg. 1. Påfør malingen mettende og jevnt med rull eller sprøyte. 2. Blås inn produktet i den våte malingen fra en avstand på 40–50 cm. 3. Blås inn produktet i den våte malingen ovenfra og ned med lette sirkulære bevegelser.
Tørrking, herding, overarbeiding	Ved ugunstige værforhold forlenges tørrkingen og herdingen: 1. Foreta egnede beskyttelsestiltak. 2. Påfør en værbeskyttelse på de pågående eller nypåførte fasadeflatene. Oppvarmede flater, varm vind eller direkte sollys akselererer tørrkingen: - Sluttbelegget danner en film for tidlig. - Effektblandingen hefter ikke eller hefter ikke tilstrekkelig på sluttbelegget.
Rengjøring av verktøy	Tøm traktbeholderen og sug ut.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	ADVARSEL! - Glass er skarpkantet. - Konsekvenser: skader, øyeskader, materielle skader 1. I hele arbeidsområdet og under bruk: Benytt egnede vernebriller og åndedrettsvern med partikkelfilter P2. 2. Rett aldri Sto Traktsprøyte mot mennesker eller andre levende vesen. 3. Ikke anvend produktet i høyt frekventerte områder, f.eks. korridorer, passasjer og offentlige gangområder Intensivt fargede eller mørke underlag: 1. Blås inn effektmaterialet kun i små mengder, ca. 100 g/m². Dersom mye materiale innblåses, kan enkelte steder fremstå som lysere fordi glasskår reflekterer noe hvitaktig.

Teknisk faktablad

StoEffect Vetro

Leveranse

Farge	hvitaktig transparent, reflekterende Anvisninger: - StoEffect Vetro er et 100 % resirkulert produkt av speilglass. - Forskjeller mellom de enkelte produksjonschargene kan oppstå. For å oppnå en jevn effekt på en fasade eller fasadeside anvendes materiale fra samme charge.
--------------	--

Forpakning	spann fyllmengde: 20 kg
-------------------	----------------------------

Lagring

Lagringsforhold	Lagres tørt.
Lagringstid	Lukket: ubegrenset lagringstid

Merking

Produktgruppe	Effektblanding
Sikkerhet	Hensynta sikkerhetsdatabladet!

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
 Postadresse:
 Waldemar Thranes gate 98A
 N - 0175 Oslo
 Besøksadresse:
 Waldemar Thranes gate 98B
 N - 0175 Oslo
 Telefon: 66 81 35 00
 info.no@sto.com
 www.sto.no