


Teknisk faktablad

StoFlexyl Cement

Spesialsement for StoFlexyl



Karakteristikk

Anvendelse	• utvendig • i kombinasjon med StoFlexyl
Egenskaper	• spesialsement for StoFlexyl type CEM II B-LL 42,5 R
Utseende	• hvit sement

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Trykkfasthet (28 dager)	DIN EN 197-1	$\geq 42,5 \text{ N/mm}^2$	
Begynner å størkne	DIN EN 197-1	$\geq 60 \text{ min}$	
Ekspansjonsgrad	DIN EN 197-1	$\leq 10 \text{ mm}$	
Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.			

Påføring

Påføringstemperatur	Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C Høyeste underlags- og lufttemperatur: +30 °C		
Blandingsforhold	StoFlexyl : StoFlexyl Cement CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 vektdele		
Klargjøring av materialet	StoFlexyl Cement CEM II B/LL 42,5 R tilsettes iht. ovennevnte blandingsforhold. Bland homogent med en omrører. Reguler påføringskonsistensen med vann.		
Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	tetningsmiddel	3,90	kg/m ²
	klebemørtel	2,00	kg/m ²
	grunning og fuktbeskyttelsesmaling	0,50	kg/m ²
	armering	1,30	kg/m ²
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.			

Teknisk faktablad

StoFlexyl Cement

(Alle angivelser er uten sement, med tilsetning av sement dobles verdiene.)

Påføring	se teknisk faktablad for StoFlexyl	
Tørking, herding, overarbeiding	Tørketiden avhenger av temperatur, vind og relativ luftfuktighet. Ved ugunstige værforhold må prinsipielt egnede beskyttelsestiltak foretas (f.eks. regn-/solbeskyttelse) for de pågående eller nypåførte fasadeflatene. Ved +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfuktighet: overbearbeidingsbar tidligst etter 24 timer.	
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.	
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Ytterligere informasjon finnes i de systemrelaterte arbeidsanvisningene.	
Leveranse		
Farge	hvit	
Forpakning	sekk	
Lagring		
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt.	
Sertifikater/godkjenninger		
	test certificate No. 220011446-15-2	StoFlexyl blandet med StoFlexyl Cement Testing av vanninntrengningsdybde iht. EN 12390-8
Merking		
Produktgruppe	Sement	
Sammensetning	hvit sement	
Sikkerhet	Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning. Hensynta sikkerhetsdatabladet! Sikkerhetsanvisning gjelder for bruksklart, uanvendt produkt. Irriterer huden.Gir alvorlig øyeskade.Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett	

Teknisk faktablad

StoFlexyl Cement

skyllingen. Søk legehjelp umiddelbart. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no