


Teknisk faktablad

StoGold Coat®

Tetningsmiddel på dispersjonsbasis,
vannavvisende og lufttett



Karakteristikk

Anvendelse

- utvendig
- som fuktbeskyttelse under et isolert fasadesystem
- egnede underlag: betong, OSB-plater, sponplater

Egenskaper

- beskytter underlaget mot fukt

Særskilte egenskaper / anmerkninger

- tilslutninger: se detaljtegninger
- StoGold Coat® må ikke pusses direkte
- påfør kun ett av følgende lim på StoGold Coat®: Sto Byggklister, Sto Dispersionsklister, Sto-Turbofix

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet	EN ISO 2811	1,4–1,5 g/cm ³	
Vanngjennomtrengningsgrad w	EN 1062 -3	< 0,05 kgm ² h	W3 lav
Vanndampdiffusjonsmotstands-tall μ	EN ISO 7783	10.000–17.000	V3 lav
pH-verdi		8,4	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav

Underlag generelt:
– Fast, tørt, rent, bærekraftig
– Fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler

Anvisninger:
– Kontroller om innfestingen er egnet for underlaget.
– Fuktig eller ufullstendig herdet underlag kan føre til skader i etterfølgende belegg, som f.eks. bobledannelse og sprekker.

Forberedelser

1. Kontroller bæreevnen til eksisterende belegg.
2. Fjern ikke-bærekraftige belegg.
3. Rengjør underlaget ved behov.

Påføring

Påføringstemperatur

Underlags- og lufttemperatur:
Min. temperatur: +5 °C
Maks. temperatur: +30 °C

Klargjøring av materialet

Materialet er bruksklart etter omrøring.

Teknisk faktablad

StoGold Coat®

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	pr. strøk	0,40–0,60	l/m²
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.			
Påføring	Rull, airless-sprøyte		
	– Påfør StoGold Coat® kun på rene, tørre, godt forberedte og frostfrie underlag Underlag: platematerialer 1. Kleb fugene mellom plateskjøtene og fugene ved vindustilslutninger med StoGuard Mesh. 2. Fyll fugene med StoGold Fill. 3. Påfør StoGold Coat® jevnt maskinelt eller med rull i en påføring. 4. Påfør et andre sjikt med StoGold Coat®. Tørresjikttykkelse: ≥ 400 µm/strøk.		
Tørring, herding, overbearbeiding	Følgende faktorer forsinker tørkingen og herdingen før mulig overbearbeiding: – høy luftfuktighet – lave temperaturer – lav luftutveksling – ugunstige værforhold 1. Foreta egnede beskyttelsestiltak. 2. Påfør en regnbeskyttelse på de pågående eller nypåførte fasadeflatene. Overbearbeiding etter tidligst 2–4 timer er mulig under følgende forhold: – Underlags- og lufttemperatur: +21 °C – Relativ luftfuktighet: 50 % Anvisninger: – Isolasjonsplatene kan klebes tidligst etter 24 timer. – StoGold Coat® må overbearbeides innen 3 måneder.		
	Rengjøring av verktøy		
Rengjør med vann umiddelbart etter anvendelse.			
Leveranse			
Forpakning	Spann		
Lagring			
Lagringsforhold	Lagres godt tilsluttet og frostfritt. Beskyttes mot varme og direkte sollys.		
Lagringstid	Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i året, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026		

Teknisk faktablad

StoGold Coat®

Merking

Sikkerhet

Sikkerhetsdatablad finnes på www.sto.no
Hensynta informasjonen om produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no