

Teknisk faktablad

StoJet K 300

Klebepakker for epoksy- og polyuretanbasert injeksjonsharpiks



Karakteristikk

Anvendelse

- påfyllingsrør for kraftig og elastisk rissinjeksjon innen bygg og anlegg
- ved tørre riss
- ved tynne bygningsdeler
- for bygningsdeler med tett armering
- ved spennbetong

Underlag

Krav

Slip og rengjør betongunderlaget i sprekkområdet. Rengjør sprekken med industristøvsuger eller oljefri trykkluft.

Fuktilstanden i sprekken, sprekkanten og sprekk siden må være "tørr" iht. EN 1504-5.

Påføring

Påføring

Smør stålstiften og slå den inn i sprekken. Stålstiftenes avstand: bygningsdelens tykkelse.

Påfør StoJet PUK på klebeflaten eller pakkerens fotplate. Trykk klebepakken med den gjengede åpningen sentrisk til stiften på bygningsdelens overflate.

Tett sprekken med StoJet PUK etter at klebingen har herdet.

Ventetid til injeksjonsstart: ved +8 °C: ca. 16 timer; ved +15 °C: 8 timer; ved +23 °C: 5 timer. Fjern stålstiften. Skru på injeksjonsnippelen.

Avhengig av krav fylles sprekken helt med polyuretanbasert eller epoksybasert injeksjonsharpiks.

Hensynta teknisk faktablad for StoJet PUK.

Egnet for følgende fyllmateriale: StoJet IHS, StoJet IHS 93, StoJet PU VH 200, StoJet PIH NV, StoJet PIH 200

Påføringstrykk opp til 60 bar.

Teknisk faktablad

StoJet K 300

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Generell arbeidsanvisning på www.stocretec.de (Produkter) samt i vedlegg til den gjeldende håndboken "Tekniske faktablader".

Leveranse

Forpakning boks

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt.

Merking

Produktgruppe Pakker

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no