


Teknisk faktablad

StoLevell In Repair

Organisk fyll- og punktsparkel



Karakteristikk

Anvendelse

- innvendig
- som fyll- og punktsparkel på grunnet tre, puss og betong samt på små flater av grunnet metall

Egenskaper

- god slipbarhet
- hurtig overbearbeidingsbar
- rustinhiberende
- hurtigtørkende
- meget drøy
- fyllende
- sprekkefri opp til 1000 µm våtsjikttykkelse

Utseende

- matt iht. EN 13300

Særskilte egenskaper / anmerkninger

- tube inneholder 0,375 kg

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet		1,9 g/cm ³	
Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.			

Underlag

Krav Underlaget må være bærekraftig, tørt, støv- og fettfritt.

Forberedelser Fjern ikke-bærekraftige belegg.
Grunn porøse og absorberende underlag på forhånd.

Påføring

Påføringstemperatur Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C
Høyeste underlags- og lufttemperatur: +30 °C

Klargjøring av materialet Bruksklar

Teknisk faktablad

StoLevell In Repair

Oppbygging	Grunning: Grunn sparklede steder og heldekkende sparklinger med StoPrim Plex før ytterligere belegning. sparkling før lakking Avhengig av underlagets absorpsjonsevne grunnes det innvendig med Sto-Vorlack AF. Påfør produktet i ett eller flere sjikt. Overbearbeidingsbar: med alle typer av lakk og innvendig dispersjonsmaling fra Sto.
Påføring	med sparkel Påfør produktet med bredsparkel eller japansparkel, noe som kan utføres flere ganger om dagen tynt over hverandre. Ved punktparkling må det grunnes før lakking.
Tørrking, herding, overarbeiding	Ved +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfuktighet: etter ca. 1–2 timer (avhengig av sjikttykkelse) Verdiene kan variere kraftig ved høyere luftfuktighet eller lavere temperaturer. Overbearbeidingsbar etter ca. 2 timer.
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Herdet materiale kan håndteres som husholdningsavfall. Avfallshåndtering via avløpsnett er ikke tillatt.
Leveranse	
Farge	naturhvit
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres godt tilsluttet og frostfritt. Åpnet forpakning tettes godt. Lagres utilgjengelig for barn. Produktet må ikke belastes.
Lagringstid	Beste kvalitet i originalforpakning frem til ... (se forpakning).
Merking	
Produktgruppe	Sparkelmasse

Sammensetning

Iht. "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk bransjeorganisasjon for

Teknisk faktablad

StoLevell In Repair

overflatebelegg)
 polymerdispersjon
 titandioksid
 mineralsk fyllstoff
 vann
 glykoleter
 alkoholer
 dispergeringsmiddel
 fortykker
 fuktemiddel
 skumdemper
 korrosjonsinhibitor
 beskyttelsesmiddel for lagring på basis av bronopol / BIT / MIT
 beskyttelsesmiddel for belegg på basis av IPBC / ZPT / OIT

Sikkerhet

Hensynta sikkerhetsdatabladet!

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
 Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
 Postadresse:
 Waldemar Thranes gate 98A
 N - 0175 Oslo
 Besøksadresse:
 Waldemar Thranes gate 98B
 N - 0175 Oslo
 Telefon: 66 81 35 00
 info.no@sto.com
 www.sto.no