


Teknisk faktablad

StoLook Ballotini

Transparent glassperleblending



Karakteristikk

- Anvendelse**
- innvendig
 - som tilsats i StoColor Dryonic M
 - for kreativ utforming av innvendige vegg- og takflater

- Egenskaper**
- transparente glassperler for utføring av spesielle påføringsteknikker

- Utseende**
- transparent

Underlag

Krav

Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig samt fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler. Fuktig eller ufullstendig herdet underlag kan føre til skader som f.eks. bobledannelse og sprekker i etterfølgende belegg.

Påfør derfor ikke på fuktige eller forurensede underlag. For pussoverflater og innvendige byggkonstruksjoner kreves kvalitetsnivå Q3 for sparkling.

Påføring

Påføringstemperatur Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5 °C

Blandingsforhold Maks. 30 % i StoColor Dryonic M

Klargjøring av materialet StoLook Ballotini helles etter behov i basismaterialet og røres manuelt. Med økende tilsetning av StoLook Ballotini øker overflatens intensitet. Hensynta maks. blandingsforhold.

Påføring manuell

Avhengig av basismateriale og overflateteknikk.

Rengjøring av verktøy Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Anvendelse på flater med vannekspnering:

- Vannekspneringsklasse iht. DIN 18534-1:2017-04 og faktablad nr. 5 fra Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Produktet er kun egnet for flater med vannekspneringsklasse W0-I (lav vannekspnering).

Teknisk faktablad

StoLook Ballotini

Leveranse

Forpakning spann

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt og frostfritt.

Merking

Produktgruppe Glassperler

Sikkerhet Produktet er et fabrikat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Service & Tools / REACH-Verordnung.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no