


Teknisk faktablad

StoLook Lasura

Innvendig dispersjonslasur,
våtskrubbebestandighet 2 iht. EN 13300



Karakteristikk

Anvendelse	• innvendig • for dekorative lasurteknikker på mineralske og organiske belegg
Egenskaper	• lavemitterende
Utseende	• helmatt iht. EN 13300

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet	EN ISO 2811	0,9–1,1 g/cm ³	
Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.			

Underlag

Krav	Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig samt fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler.
Forberedelser	Klargjøring av underlaget og utføring av belegningsarbeid må følge generelle anerkjente regler for teknikk. Alle belegg og klargjøringer må tilpasses prosjektet og de krav de utsettes for. Fjern løs maling samt ikke-bærekraftige eldre malinger og belegg og rengjør flaten (mekanisk eller med egnet malingsfjerner). Grunninger må ikke danne et blankt sjikt. Normalt og sterkt absorberende underlag: Grunn med StoPrim Plex eller StoPrim GT. StoPrim Plex er bruksklar og kan fortynnes med maks. 30 % vann avhengig av underlagets absorpsjonsevne. Svakt absorberende underlag: Grunn med StoPrim Color eller StoPrim Sil Color. Vannløselige bestanddeler: Isoler med StoPrep Isol. StoPrep Isol er bruksklar og må ikke fortynnes. Intakte tokomponentbelegg, ikke-jernholdige metaller, plast:

Teknisk faktablad

StoLook Lasura

Grunn med StoAqua EP Activ.

Muggangrepne flater:

Behandl flaten med Geiger STOP eller påfør en 10 % hydrogenperoksidløsning og ettervask grundig med rent vann. Hensynta gjeldende nasjonale anbefalinger og retningslinjer ved muggsanering.

Ved belegning av akrylfugemasser og tetningsmidler kan sprekker og/eller misfarginger oppstå i malingen grunnet høyere elastisitet i disse fugematerialene. Grunnet mange forskjellige produkter på markedet må egne tester gjennomføres for å bedømme vedheften.

Det nevnte beleggsystem og -forslag fritar ikke brukeren fra eget ansvar vedrørende testing og vurdering av underlaget.

Påføring	
Påføringstemperatur	Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C
Forbruk	Anvendelsesmåte
	Forbruk ca.
	pr. strøk 0,06 l/m ²
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.	
Oppbygging	Grunnbelegg: Avhengig av underlagets type og tilstand.
	Mellombelegg: Strukturgivende belegg (f.eks. StoDecolit MP, StoLook Struktur)
	Sluttbelegg: StoLook Lasura
Påføring	avhengig av ønsket lasureffekt med malerbørste, stoplingspensel, rull, natursvamp, klut etc.
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Anvendelse på flater med vannekspnering: – Vannekspneringsklasse iht. DIN 18534-1:2017-04 og faktablad nr. 5 fra Bundesverband der Gipsindustrie e.V. – Produktet er kun egnet for flater med vannekspneringsklasse W0-I (lav vannekspnering).

Teknisk faktablad

StoLook Lasura

Leveranse

Farge	transparent, brytbar med StoTint Aqua Fargenøyaktighet: Grunnet en kjemisk og/eller fysikalsk herdeprosess ved ulike prosjektførhold kan ingen garanti for jevn fargenøyaktighet og flekkfrihet gis, spesielt ved: a. ujevn absorpsjon i underlaget b. varierende underlagsfukt i overflaten c. delvis kraftig varierende alkalitet/bestandtdeler på underlaget.
Brytbar	Med maks. 1 % StoTint Aqua.
Forpakning	spann

Lagring

Lagringsforhold	Lagres kjølig og frostfritt i tett tilsluttet originalforpakning. Beskyttes mot direkte sollys.
Lagringstid	Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026 Brukes umiddelbart etter åpning. Forurensninger kan redusere holdbarheten, f.eks. fra tilsmusset verktøy.

Merking

Produktgruppe	Innvendig dispersjonslasur
----------------------	----------------------------

Sammensetning

Iht. "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk bransjeorganisasjon for overflatebelegg)
polymerdispersjon
silikatisk fyllstoff
vann
fortykker
dispergeringsmiddel
fuktemiddel
skumdemper
beskyttelsesmiddel for lagring på basis av CIT/MIT (3 : 1)
beskyttelsesmiddel for lagring på basis av BIT/ZPT

Sikkerhet	Hensynta sikkerhetsdatabladet!
------------------	--------------------------------

Teknisk faktablad

StoLook Lasura

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no