


Teknisk faktablad

StoLook Punto F

Ekstra fint marmormel eller teglmel for fargebryting av StoCalce Veneziano og StoCalce Marmorino



Karakteristikk

Anvendelse

- innvendig
- for naturlig fargebryting av StoCalce Veneziano, StoCalce Marmorino, StoLevell Calce FS og StoCalce Activ

Egenskaper

- for å oppnå overflater med marmor- og steinkarakter

Påføring

Påføringstemperatur Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5 °C

Blandingsforhold

Maks. 20 % i StoCalce Veneziano
 Maks. 16 % i StoCalce Marmorino
 Maks. 20 % i StoLevell Calce FS
 Maks. 20 % i StoCalce Activ

Klargjøring av materialet StoLook Punto F helles etter behov i basismaterialet og røres maskinelt. Med økende tilsetning av StoLook Punto F øker overflatens fargeintensitet. Hensynta maks. blandingsforhold.

Påføring

Avhengig av basismateriale og overflateteknikk.

Rengjøring av verktøy Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Dersom maks. blandingsforhold overskrides blir basismaterialet for tørt og mister sin optimale påføringskonsistens. Marmormelene kan innenfor maks. blandingsforhold kombineres med hverandre.

Teglmellet Coccio Pesto blandes kun i den mengden som kan brukes samme dag. Grunnet en kjemisk reaksjon herder blandet materiale etter 12 timer.

Leveranse

Farge Giallo Mori (gul morimarmor), Rosso Verona (rød veronamarmor), Verde Alpi (grønn alpmarmor), Nero Ebano (svart marmor), Coccio Pesto (teglmel)

Forpakning spann

Teknisk faktablad

StoLook Punto F

Lagring

Lagringsforhold	Lagres godt tilsluttet og frostfritt.
-----------------	---------------------------------------

Merking

Produktgruppe	Pigmentpulver
---------------	---------------

Sammensetning

Iht. "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk bransjeorganisasjon for overflatebelegg)
mineralsk fyllstoff

Sikkerhet	Hensynta sikkerhetsdatabladet!
-----------	--------------------------------

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no