


Teknisk faktablad

StoLook Wax forte

Transparent beskyttelsesvoks for fuktutsatte rom



Karakteristikk

Anvendelse	• innvendig • som beskyttelsesbelegg for overflater av StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano og StoCalce Fondo • i kombinasjon med StoLook effektpulver for foredling av overflater • egnet for fuktige lokaler • anvendes ikke i områder utsatt for vannsprut
-------------------	---

Egenskaper	• kortvarig beskyttelse mot vann og andre væsker (f.eks. kaffe eller vin) • mekanisk belastbar
-------------------	---

Utseende	• øker glansen og dybdeeffekten • forsterker fargen • anvendes StoLook Wax forte som forsegling, kan forskjellig komprimering forsterke lys-mørk-kontrasten
-----------------	---

Underlag

Krav	Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig.
-------------	---

Påføring

Påføringstemperatur	Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C		
Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	pr. arbeidsomgang	0,05	l/m ²
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.			
Påføring	påfør tynt og jevnt med klut eller slitasjefri sparkel og etterpoler		
Tørking, herding, overarbeiding	Beskyttelsesbelegg med voks utføres først etter en tørketid på ca. 4–8 dager. Tørketiden avhenger av aktuell overflateteknikk. For tidlig påføring av voks kan føre til misfarging.		
Rengjøring av verktøy	Rengjør med StoFluid AF umiddelbart etter bruk.		

Teknisk faktablad

StoLook Wax forte

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

En ujevn eller overdreven påføring av voks kan føre til hvit misfarging eller heksesot
Fjern overflateforurensninger umiddelbart.
Rengjør den voksede flaten med fuktig klut eller kommersielt tilgjengelig såpe/oppvaskmiddel. Ikke anvend aggressive rengjøringsmidler som f.eks. skurekrem eller avkalkingsmidler, og ingen skarpkantede rengjøringsverktøy.
Dersom den voksede overflaten skal overarbeides, fjernes voksen før overbehandling.

Anvendelse på flater med vannekspnering:
– Vannekspneringsklasse iht. DIN 18534-1:2017-04 og faktablad nr. 5 fra Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
– Produktet er kun egnet for flater med vannekspneringsklasse W0-I (lav vannekspnering).

Leveranse

Farge melkaktig hvit, brytbar med f.eks. Mixol

Forpakning boks

Lagring

Lagringsforhold Lagres kjølig og frostfritt i tett tilsluttet originalforpakning. Beskyttes mot direkte sollys.

Lagringstid Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen.
Forklaring av chargenummer:
tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer
Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026
Brukes umiddelbart etter åpning. Forurensninger kan redusere holdbarheten, f.eks. fra tilsmusset verktøy.

Merking

Produktgruppe Voks

Sikkerhet

Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning.
Hensynta sikkerhetsdatabladet!
Sikkerhetsanvisning gjelder for bruksklart, uanvendt produkt.

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Teknisk faktablad

StoLook Wax forte

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no