

Teknisk faktablad

StoPma KAT 300

PMMA-katalysator for StoPma Balkong- og
Parkeringshussystem



Karakteristikk

Anvendelse • utvendig

Egenskaper • dibenzoylperoksid (50 %)
• hurtig herding
• påførbar ved 0–30 °C

**Særskilte egenskaper /
anmerkninger** • Må ikke lagres i kontakt med metaller.

Tekniske data

Kriterium	Standard/ forskrift	Verdi/ Enhet	Anvisning
Bulkthetthet		0,64 g/cm ³	
Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.			

Påføring

Påføringstemperatur Laveste påføringstemperatur: 0 °C
Høyeste påføringstemperatur: +30 °C

Blandingsforhold Påkrevd katalysatormengde avhenger av material- og underlagstemperatur.

Blandingsforhold for de respektive stamkomponentene angis i tekniske faktablader.

Under- eller overdosering kan føre til betydelige reaksjonsforstyrrelser.

En lett overdosering av StoPma KAT 300 fører til kortere åpentid, hurtigere herding og høyere reaksjonstemperaturer.

For eksakt dosering anbefaler vi en meget god digitalvekt.

Alternativt kan volumetrisk dosering benyttes. 1 cm³ (1 ml) = 0,64 g

Klargjøring av materialet Stamkomponentene røres grundig, slik at parafinen blir jevnt fordelt.

Fyllstoffet StoDivers ST røres inn i stamkomponenten og homogeniseres før

Teknisk faktablad

StoPma KAT 300

tilsetning av katalysator.

Deretter tilsettes nøyaktig dosert katalysatormengde. Bland grundig med en saktegående omrører (maks. 300 o/min). Bland i minst 1 minutt.

Påfør umiddelbart.

Leveranse	
Forpakning	kartong
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt, unngå direkte sollys. Unngå temperaturer over 25 °C.
Lagringstid	I originalforpakning frem til ... (se forpakning).

Merking	
Sikkerhet	Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning. Sikkerhetsdatablad fås ved første ordre. Hensynta informasjonen om produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.

Særskilte opplysninger	
Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter. Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.	

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no