

Teknisk faktablad

StoPox SL Terrazzo

Epoksybindemiddel for Terrazzo-anvendelse, farget



Karakteristikk

- Anvendelse**
- innvendig
 - for dekorative gulv med marmorutseende
 - for StoPox Terrazzo-systemene

- Egenskaper**
- pigmentert
 - lavemitterende

- Utseende**
- høyblank

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Tørrstoffandel		100 %	
Egenvekt	EN ISO 2811	1,7 g/cm³	3-komp.
Egenvekt	EN ISO 2811	1,3 g/cm³	2-komp.

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

- Krav**
- Krav til underlaget:
Underlaget må være rent, tørt og fritt for løst sittende materiale, sementhud, fett, olje og andre forurensninger. Fjern overflatevann.
- Relativ fuktighet i betongen: maks. 95 %.

- Forberedelser**
- Underlaget må forberedes med egnede mekaniske metoder som f.eks. fresing, blåsing eller diamantsliping med påfølgende støvsuging.
- Gammel ubehandlet betong og nedslitte malte overflater rengjøres også kjemisk dersom de er kontaminerte med olje, fett o.l. Vask med emulgerende rengjøringsmiddel. Tidligere malte overflater freses til ren betong.

Påføring

- Påføringstemperatur**
- Laveste påføringstemperatur: min. +10 °C i luft og på underlag.
- Bearbeidingstid**
- Ved +21 °C: ca. 30 minutter
- Blandingsforhold**
- Komponent A : komponent B : komponent C = 100 : 30,4 : 130 vektdele

Teknisk faktablad

StoPox SL Terrazzo

Klargjøring av materialet

Hell komponent B (herder) i komponent A (harpiks) og bland nøye i 3 minutter. Anvend saktegående omrører.
Ved 3-komponentsystem: tilsett deretter komponent C (filler) og bland i 3 minutter til massen har en homogen konsistens.

Oppbevar komponentene i romtemperatur i ett døgn før anvendelse.

Påføring

Grunning
Betonggulv av normal kvalitet, K25–K35, grunnes med StoPox GH 205.
Svak betong, sementbaserte gulv- og avrettingsmasser samt fuktig betong grunnes med StoPox GH DPM (se teknisk faktablad).

Sparkling/utbedring
Eventuell sparkling, utbedring eller avretting av gulvet utføres med StoPox GH 205 med filler eller tiksotroperingsmiddel.

Påføring
Påfør iht. anvisningene for StoFloor Decorative Terrazzo.
Kontakt Sto Norge.

Tørking, herding, overarbeiding

Tørketid, støvtørr
Ved +21 °C: ca. 10 timer

Herdetid
Ved +21 °C: ca. 5–7 døgn

Rengjøring av verktøy

Rengjør med StoCryl VV eller løsemiddel som aceton, xylen e.l. umiddelbart etter anvendelse.
Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Leveranse

Farge Farge iht. gjeldende fargeoversikt

Forpakning

11,5 kg Komp. A
3,5 kg Komp. B (3,6 kg for StoPox SL Terrazzo ZV)
15 kg Komp. C – StoQuarz SL 2500

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt og frostfritt.

Lagringstid

Minst 12 måneder i uåpnet forpakning (+5 °C til +25 °C).

Merking

Sikkerhet

Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning.
Sikkerhetsdatablad fås ved første ordre.
Hensynta informasjonen om produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke

Teknisk faktablad

StoPox SL Terrazzo

brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no