


Teknisk faktablad

StoPrep Contact

Heftbru for slette underlag



Karakteristikk

Anvendelse	• utvendig • innvendig • som heftbru for puss, lim og sparkelmasse • egnet som heftbru for gips, kalkpuss og kalksementpuss • på slette, ikke-absorberende innvendige vegg- og takflater som f.eks. slett betong, sponplater, gipsplater og keramiske plater
Egenskaper	• vedheftforbedrende • fylt • alkalibestendig
Utseende	• matt

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet	EN 1062-3	1,4–1,6 g/cm ³	
Heftfasthet på betong	EN 1542	0,8–1,4 N/mm ²	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav	Underlag generelt: – Fast, tørt, rent, bærekraftig – Fritt for fett og støv – Fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler Krav som heftbru for gips puss på betong: – Ved gipsmørtel og tørrmørtel iht. DIN EN 13279-1 må betongen under overflaten ikke lenger være fuktig. Utslipp av fukt fra betongen: – Ved gunstige forhold: 4 uker etter fremstilling eller fjerning av forskaling – Ved ugunstige forhold: minst 8 uker etter fremstilling eller fjerning av forskaling Fukttinnhold: – Mål fukttinnholdet i betongunderlaget med CM-apparat.
-------------	---

Teknisk faktablad

StoPrep Contact

- Fuktinnhold i betong: maks. 3 vekt% i de øverste 2–3 cm
- Ved for høy fuktighet i betongen må den ikke belegges.
- Unngå oppstigende vann. Dette kan føre til skader etter påføring av belegget.

Se detaljert og ytterligere informasjon:

- Faktablad 2: "Gipsputze und gipshaltige Putze auf Beton" fra "Bundesverband Ausbau und Fassade im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes", "Industriegruppe Baugipse im Bundesverband der Gipsindustrie e.V."

Forberedelser	1. Kontroller bæreevnen til eksisterende belegg. 2. Fjern ikke-bærekraftige belegg. – Fjern sementhud med stålkost og ru opp med skrape, eventuelt sandblås. 3. Underlaget rengjøres ved behov.
----------------------	--

Påføring	
Påføringstemperatur	Underlags- og lufttemperatur: Min. temperatur: +5 °C Maks. temperatur: +30 °C

Klargjøring av materialet	Anvendelse som rullbar og sprøytbar heftbru: – For innvendig gipsuss uten sementtilsetning. 1. Fortynn produktet med maks. 10 % vann. 2. Rør materialet godt om før påføring. Spesialanvendelse som rullbar og penselpåførbar heftbru, på f.eks. glaserte fliser: – For mineralsk klebemørtel og armeringsmørtel. 1. Bland materialet med ca. 20 vekt% sement CEM I, sement CEM II iht. DIN EN 197-1 eller StoFlexyl Cement til en homogen, klumpfri masse dannes. 2. Fortynn produktet med maks. 10 % vann. Anvendelse som sparklingsbar, horisontalt tannsparkelpåført heftbru: – For mineralsk klebemørtel og armeringsmørtel, samt pussmørtel iht. EN 998-1 1. Bland materialet med ca. 35–40 vekt% sement CEM I, sement CEM II iht. DIN EN 197-1 eller StoFlexyl Cement til en homogen, klumpfri masse dannes.
----------------------------------	---

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	pensel, rull	0,20–0,40	kg/m²
	som sprøytepåføring	0,40–0,60	kg/m²
	med tannsparkel (4 x 4)	1,50–2,00	kg/m²
	Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.		

Teknisk faktablad

StoPrep Contact

Oppbygging	Grunnbelegg: – Avhengig av underlagets type og tilstand. Heftbru: – StoPrep Contact: klargjøring av materialet iht. overbearbeidings hensikt Overbearbeiding: – Overbearbeid gipsuss i taket med ett sjikt Maks. pusstykke: 15 mm. – Dersom høyere pusstykkelser er nødvendig, må pussbærer anvendes.
Påføring	pensel, rull, påfør med tannsparkel, våtsprøytes/påføres med skruerpumpe
Tørking, herding, overarbeiding	tørking og herding: – Produktet tørker fysikalsk gjennom vannavdampning. Følgende faktorer forsinker tørkingen og herdingen før mulig overbearbeiding: – høy luftfuktighet – lave temperaturer – ugunstige værforhold Overbearbeiding er tidligst mulig etter 12 timer under følgende forhold: – Underlags- og lufttemperatur: +20 °C – Relativ luftfuktighet: 65 %
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.
Leveranse	
Farge	hvit Uten sement: transparent, lavt pigmentert. Med sement: sementgrå.
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres kjølig og frostfritt i tett tilsluttet originalforpakning. Beskyttes mot direkte sollys.
Lagringstid	Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026 Brukes umiddelbart etter åpning. Forurensninger kan redusere holdbarheten, f.eks. fra tilsmusset verktøy.

Teknisk faktablad

StoPrep Contact

Merking

Produktgruppe Grunning

Sammensetning

Iht. "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk bransjeorganisasjon for overflatebelegg)
 polymerdispersjon
 mineralsk fyllstoff
 vann
 glykoleter
 fortykker
 skumdemper
 beskyttelsesmiddel for lagring på basis av 1,2-benzisotiazolin-3-on (BIT)
 beskyttelsesmiddel for lagring på basis av bronopol (INN)

Sikkerhet

Hensynta sikkerhetsdatabladet!

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
 Snipetjernveien 4
 N - 1405 Langhus
 Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no