

# Teknisk faktablad

## StoPrep In

Vannholdig innvendig primer, testet for skadelige stoffer



### Karakteristikk

**Anvendelse**

- innvendig
- på mineralske og organiske underlag for etterfølgende organisk og mineralsk sluttpuss

**Egenskaper**

- vedheftforbedrende
- regulerer absorpsjonsevnen
- diffusjonsåpen
- fri for løsemidler og myknere
- lavemitterende
- TÜV SÜD – testing for helserelevante bestanddeler og emisjoner, regelmessig produkt- og prosessovervåking, kontroll av innsatsstoffer ([www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte](http://www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte))
- fri for heksesotaktive substanser

**Utseende**

- matt iht. EN 13300

### Tekniske data

| Kriterium     | Standard/forskrift | Verdi/enhet               | Anvisning |
|---------------|--------------------|---------------------------|-----------|
| Densitet      | EN ISO 2811        | 1,4–1,6 g/cm <sup>3</sup> |           |
| Kornstørrelse |                    | 500 µm                    |           |

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

### Underlag

**Krav**

Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig samt fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler. Fuktig eller ufullstendig herdet underlag kan føre til skader i etterfølgende belegg, som f.eks. bobledannelse og sprekker. Ikke anvend produktet på fuktige eller tilsmussede underlag.

**Forberedelser**

Eldre underlag:  
Fjern løs maling og ikke-bærekraftige eldre malinger og belegg. Rengjør underlaget mekanisk eller med egnet malingsfjerner.

Puss fra mørtelgruppene PG II og III:  
Faste, normalt absorberende underlag: Belegg direkte.  
Grovt porøse, sandete og sterkt absorberende underlag: Grunn med StoPrim Plex eller StoPrim GT.

## Teknisk faktablad

### StoPrep In

---

Gips- og ferdigpuss fra mørtelgruppene PG IV (unntatt IV d) og V:  
Grunn med StoPrim Plex eller StoPrim GT.

Gipsplater:  
Absorberende underlag: Grunn med StoPrim Plex eller StoPrim GT.

Gipsplater:  
Grunn gipsplatens overflate og den slipte sparkelen med StoPrim Plex eller StoPrim GT.

Ved synlig gulning grunnes det ytterligere med StoPrep Isol iht. BFS-faktablad 12. StoPrep Isol har en sperreeffekt. Gipsplateoverflater som utsettes for lys over en lengre tid kan misfarges samt misfarge senere sluttbelegg. Anbefaling: Testflate over flere plater, inkludert de sparklede områdene.  
Heldekkende armering, f.eks. med StoTap Pro 100 S eller StoTap Pro 100 P, garanterer et hårrissoverbyggende belegg iht. VOB del C, DIN 18363, avsnitt 3.2.1.2.

Betong:  
Fjern forurensninger fra formolje, fett og voks. Fyll skader og hulrom med StoLevell In Z og glatt. Grunn med StoPrim Plex eller StoPrim GT.

Porebetong:  
Grunn med StoPrim Plex eller StoPrim GT. Glatt overflaten med et glattebrett.

Teglmurverk:  
Grunn med StoPrim Plex eller StoPrim GT.

Tre-, fiber-, spon- og kryssfinerplater:  
Klargjør voksede plater.  
Grunn med StoPrim Plex, StoPrim GT eller StoAqua Allgrund.

Bærekraftige belegg:  
Matte, svakt absorberende belegg: Overbearbeid overflaten direkte.  
Blanke flater og lakkbelegg: Ru opp overflaten og påfør et mellombelegg med StoPrim Color eller StoPrim Sil Color. Sterkt absorberende eldre dispersjonsmalinger: Grunn med StoPrim Plex eller StoPrim GT.

Eldre kalkmalinger/-belegg og mineralske malinger/belegg:  
Fjern mekanisk og fjern støv på overflaten. Grunn med StoPrim Plex eller StoPrim GT.

Limmalinger:  
Vask grundig og klargjør eller belegg iht. underlaget.

Ikke-heftende tapeter:  
Fjern helt. Lim- og papirrester vaskes bort. Fyll hulrom med StoLevell In Fill, glatt og viderebehandl.

## Teknisk faktablad

### StoPrep In

Muggangrepne flater:

Behandl flaten med Geiger STOP eller påfør en 10 % hydrogenperoksidløsning og ettervask grundig med rent vann. Hensynta gjeldende nasjonale anbefalinger og retningslinjer ved muggsanering.

Flater med nikotin-, vann-, sot- eller fettflekker:

Vask overflatene med vann tilsatt fettløsende husholdningsrengjøringsmiddel. La tørke. Børst deretter av overflaten. Grunn overflaten en til to ganger med StoPrep Isol. StoPrep Isol har en isolerende effekt.

Akrylbaserte tetningsmidler har en høy elastisitet. Ved belegging av akrylbaserte tetningsmidler kan sprekker og misfarginger oppstå i malingen. Utfør vedhefttester for valgt akrylbasert tetningsmiddel.

Det nevnte beleggsystem og -forslag fritar ikke brukeren fra eget ansvar vedrørende testing og vurdering av underlaget.

#### Påføring

##### Påføringstemperatur

Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C  
Høyeste underlags- og lufttemperatur: +30 °C

##### Klargjøring av materialet

Produktet er bruksklart. Fortynn produktet, avhengig av underlaget, med maks. 10 % vann. Rør produktet godt om før påføring.

##### Forbruk

Anvendelsesmåte

Forbruk ca.

pr. strøk

0,2–0,3 kg/m<sup>2</sup>

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

##### Oppbygging

Grunning:  
Avhengig av underlagets type og tilstand.

Mellombelegg:  
StoPrep In (fargen tilpasses fargen på sluttbelegget).

Sluttbelegg:  
Organisk og mineralisk sluttpuss eller dekorbelegg.

##### Påføring

pensel, rull

# Teknisk faktablad

## StoPrep In

### Tørking, herding, overarbeiding

Produktet tørker fysikalsk gjennom vannavdampning.  
Høy luftfuktighet og/eller lav temperatur forsinker tørketiden.  
Ytterligere systemoppbygging etter tilstrekkelig tørking.  
Kontroller alltid om underlaget har tørket tilstrekkelig på hvert prosjekt.

Ved +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfuktighet: overbeidningsbar etter ca. 12 timer.

### Rengjøring av verktøy

Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.

### Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Anvendelse på flater med vannekspnering:  
– Vannekspneringsklasse iht. DIN 18534-1:2017-04 og faktablad nr. 5 fra Bundesverband der Gipsindustrie e.V.  
– Produktet er kun egnet for flater med vannekspneringsklasse W0-I (lav vannekspnering).

### Leveranse

#### Farge

hvit, begrenset brytbar iht. StoColor System

#### Brytbar

Fargebryting med maks. 1 % StoTint Aqua er mulig.

#### Forpakning

spann

### Lagring

#### Lagringsforhold

Lagres kjølig og frostfritt i tett tilsluttet originalforpakning. Beskyttes mot direkte sollys.

#### Lagringstid

Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen.  
Forklaring av chargenummer:  
tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer  
Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026  
Brukes umiddelbart etter åpning. Forurensninger kan redusere holdbarheten, f.eks. fra tilsmusset verktøy.

### Sertifikater/godkjenninger

TÜV SÜD – Certificate/eco-label no. TM-07/250901-2

StoPrep In (lavemitterende, testet for skadelige stoffer og overvåkende produksjonskontroll)  
Vurdering av emisjoner

### Merking

#### Produktgruppe

Primer

## Teknisk faktablad

### StoPrep In

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sammensetning</b> | <p>Iht. "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk bransjeorganisasjon for overflatebelegg)<br/>         polymerdispersjon<br/>         titandioksid<br/>         mineralsk fyllstoff<br/>         silikatisk fyllstoff<br/>         vann<br/>         fortykker<br/>         dispergeringsmiddel<br/>         fuktemiddel<br/>         pH-regulatorer<br/>         beskyttelsesmiddel for lagring på basis av BIT/ZPT</p> |
| <b>Sikkerhet</b>     | <p>Hensynta sikkerhetsdatabladet!<br/>         Sikkerhetsanvisning gjelder for bruksklart, uanvendt produkt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>EUH210</b>        | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>EUH208</b>        | <p>Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on. Kan gi en allergisk reaksjon.</p> <p>Disse er konserveringsmidler.<br/>         Unngå kontakt med hud og øyne.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>EUH211</b>        | Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.  
 Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

## Teknisk faktablad

---

### **StoPrep In**

Sto Norge AS  
Snipetjernveien 4  
N - 1405 Langhus  
Telefon: 66 81 35 00  
[info.no@sto.com](mailto:info.no@sto.com)  
[www.sto.no](http://www.sto.no)