


Teknisk faktablad

StoPrim Plex

Vannholdig dyptvirkende akrylatgrunning, testet for skadelige stoffer



Karakteristikk

Anvendelse

- ut- og innvendig
- på mineralske og organiske underlag og belegg
- for forsterkning av krittende, bærekraftige eldre malinger og sandet puss
- for reduisering av absorpsjonsevnen til gipsplater samt porede og absorberende underlag som f.eks. puss, ubrent tegl eller porebetong

Egenskaper

- regulerer absorpsjonsevnen
- overflateforsterkende
- vedheftforbedrende
- fri for løsemidler og myknere
- lavemitterende
- TÜV SÜD – testing for helserelevante bestanddeler og emisjoner, regelmessig produkt- og prosessovervåking, kontroll av innsatsstoffer (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- fri for heksesotaktive substanser

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.			

Underlag

Krav

Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig samt fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler.

Forberedelser

Kontroller bæreevnen til eksisterende belegg. Fjern ikke-bærekraftige belegg.

Påføring

Påføringstemperatur

Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C
Høyeste underlags- og lufttemperatur: +30 °C

Klargjøring av materialet

Ristes godt i originalforpakningen før påføring.
Avhengig av underlagets absorpsjonsevne kan produktet fortynnes med vann, for å unngå blanke steder.

Teknisk faktablad

StoPrim Plex

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.
	pr. strøk	0,10–0,40 l/m²
	Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.	
Påføring	pensel, rull, airless-sprøyte Påfør og innarbeid materialet med f.eks. en plafondpensel eller sprøyt med en airless-sprøyte, f.eks. inoSPRAY. Utfør egnede tiltak for beskyttelse mot sprøytetåke. Grunninger må ikke danne et blankt sjikt.	
Tøking, herding, overarbeiding	Produktet tørker fysikalsk gjennom vannavdampning. Høy luftfuktighet, lav luftutveksling og lave temperaturer forlenger tørketiden. Ved +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfuktighet: overbehandlebar etter ca. 12 timer.	
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.	
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Utfør egnede tiltak for beskyttelse mot sprøytetåke. Anvendelse på flater med vannekspnering: – Vannekspneringsklasse iht. DIN 18534-1:2017-04 og faktablad nr. 5 fra Bundesverband der Gipsindustrie e.V. – Produktet er kun egnet for flater med vannekspneringsklasse W0-I (lav vannekspnering).	
Leveranse		
Farge	ufarget	
Lagring		
Lagringsforhold	Lagres kjølig og frostfritt i tett tilsluttet originalforpakning. Beskyttes mot direkte sollys.	
Lagringstid	Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026 Brukes umiddelbart etter åpning. Forurensninger kan redusere holdbarheten, f.eks. fra tilsmusset verktøy.	

Teknisk faktablad

StoPrim Plex

Sertifikater/godkjenninger

TÜV SÜD – Certificate/eco-label no. TM-07/230704-1

StoPrim Plex (lavemitterende, testet for skadelige stoffer og overvåkende produksjonskontroll)
Vurdering av emisjoner

Merking

Produktgruppe

Grunning

Sammensetning

Iht. "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk bransjeorganisasjon for overflatebelegg)
polymerdispersjon
vann
alkoholer
skumdemper
fuktemiddel
beskyttelsesmiddel for lagring på basis av BIT/ZPT
beskyttelsesmiddel for lagring på basis av CIT/MIT (3 : 1)

Sikkerhet

Hensynta sikkerhetsdatabladet!
Sikkerhetsanvisning gjelder for bruksklart, uanvendt produkt.

EUH210

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

EUH208

Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 247-500-7]; og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6]. Kan gi en allergisk reaksjon.

Disse er konserveringsmidler.
Unngå kontakt med hud og øyne.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Teknisk faktablad

StoPrim Plex

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no