


Teknisk faktablad

StoPur CL 125

Polyuretanbelegg, elastifisert, lavemitterende



Karakteristikk

Anvendelse	• innvendig • som farget gulvbelegg med dekorative krav • på sementbundne underlag
Egenskaper	• luktsvak • VOC-lavemitterende • elastisk • statisk rissoverbyggende • trinnlyddempende
Utseende	• silkematt eller matt avhengig av anvendt topplakk
Særskilte egenskaper / anmerkninger	• produktet oppfyller EN 13813 • fuktsensitiv under herding

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet		1,3 g/cm ³	
Shore-A-hardhet		84	etter 7 dager
Viskositet (ved 23 °C)		1.400 mPa.s	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav	Generelt: – Tørt, bærekraftig – Fritt for separerende, artsspesifikke eller artsfremmende substanser – Fjern mindre faste sjikt. – Fjern ubundet avstrøingssand. – Fjern akkumuleringen av betongens fine bestanddeler på overflaten. Tørt underlag: – Avhengig av trykkfasthetsklassen – Tørr iht. definisjonen i DAFStb sin reparasjonsanvisning, utgave 2001-10
-------------	---

Teknisk faktablad

StoPur CL 125

Fuktinnhold:

- Mål fuktinnholdet i betongunderlaget med CM-apparat.
- Fuktinnhold ved betongkvaliteter opp til C30/37: maks. 4 CM%
- Fuktinnhold ved betongkvaliteter opp til C35/45: maks. 3 CM%

Underlagstemperatur: min. +10 °C, 3 °C over duggpunkt Heftfasthet, middelverdi: 1,5 N/mm²

Heftfasthet, minste enkeltverdi: 1,0 N/mm²

Forberedelser

1. Klargjør alle nevnte underlag med mekaniske metoder, se "Underlag, Krav".

Eksempel:

- Kuleblåsing
- Fresing, etterfulgt av kuleblåsing
- Blåsing med fast blåsemiddel

Påføring

Påføringsbetingelser

Den relative luftfuktigheten må ikke være > 75 % under belegningsarbeidet.

Påføringstemperatur

Underlags- og lufttemperatur:

Min. temperatur: +10 °C

Maks. temperatur: +30 °C

Påføringstemperatur:

Min. temperatur: +10 °C

Maks. temperatur: +30 °C

Relativ luftfuktighet:

min.: 30 %

maks.: 75 %

Bearbeidingstid

Ved +10 °C: ca. 40 minutter

Ved +20 °C: ca. 25 minutter

Ved +30 °C: ca. 12 minutter

Overbearbeidingstid:

Ved +20 °C: ca. 18 t

Blandingsforhold

komponent A : komponent B

A : B

100,0 : 30,0 vektdeler

Teknisk faktablad

StoPur CL 125

Klargjøring av materialet

Anvisninger:

- Komponent A og komponent B leveres i tilpasset blandingsforhold og blandes iht. følgende anvisninger. Rør opp komponent A, tilsett deretter hele komponent B. Bland grundig med en saktegående omrører (maks. 300 o/min) til en homogen, stripefri masse dannes.. Rør også godt langs kantene og i bunnen, slik at herderen fordeles jevnt.
- Overhold arbeidstrinnene under "Klargjøring av materialet".
- Materialtemperaturen ligger mellom +15 °C og +25 °C.
- Temperaturen på alle komponentene ligger mellom +15 °C og +25 °C.

Blandetid:

- Blandetiden avhenger av materialtemperaturen og omgivelsestemperaturen.
- Bland hver forpakning like lenge.

Mulige konsekvenser ved for lang eller kort blandetid:

- Dersom produktet blandes for lenge, reduseres bearbeidingstiden.

Klargjøring av materialet:

1. Rør om komponent A.
 2. Tilsett hele komponent B.
 3. Bland komponentene til herderen er godt fordelt, blandingen er homogen og en stripefri masse dannes.
- Omrører: saktegående omrører, maks. 300 o/min
Blandetid: minst 3 minutter
4. Sørg for at blanderen når blandebeholderens bunn og kanter. Herderen må fordeles jevnt.
 5. Hell blandingen over i en ren beholder. Bland komponentene igjen.

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	som belegg	1,8–2,5	kg/m ²
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.			

Teknisk faktablad

StoPur CL 125

Oppbygging

A: belegg med elastiske gummigranulatmatter

1. Klargjør underlaget.
2. Grunning: StoPox GH 205
3. Avstrøing: StoQuarz 0,4–0,8 mm
4. Påføring av lim: StoPur AL 125
5. Legging av elastiske gummigranulatmatter.
6. Tetting av porer: StoPur SL 125
7. Alternativt påføring av utjevningssjikt: StoPur CL 125
8. Belegging: StoPur CL 125
9. Forsegling: StoPur WV 202

B: belegg på sementbundne underlag

1. Klargjør underlaget.
2. Grunning: StoPox GH 205
3. Avstrøing: StoQuarz 0,4–0,8 mm
4. Alternativt påføring av utjevningssjikt: StoPur CL 125
5. Belegging: StoPur CL 125
6. Forsegling: StoPur WV 202

Teknisk faktablad

StoPur CL 125

Påføring

A: belegg med elastiske gummigranulatmatter

1. Klargjør underlaget.

2. Grunning:

- StoPox GH 205
- Påfør produktet rikelig. Verktøy: gumminal
- Etterrull produktet og fordel jevnt.
- Forbruk: ca. 0,2–0,3 kg/m², avhengig av underlagets grovhet
- Anvisning: Unngå dannelse av dammer.

3. Avstrøing:

- StoQuarz 0,4–0,8 mm
- Ikke avstrø den våte grunningen i overskudd, men korn ved korn.
- Forbruk: ca. 0,5–1,0 kg/m²

4. Påføring av lim:

- StoPur AL 125
- Påfør produktet. Verktøy: sparkel
- Fordel produktet jevnt.
- Forbruk: ca. 0,3–0,8 kg/m²
- Anvisning: Påført materiale må ikke komme i kontakt med vann de første 20 timene etter påføring.

5. Legging av elastiske gummigranulatmatter.

- Legg de elastiske gummigranulatmattene kant-i-kant i ønsket høyde i StoPur AL 125.
- Legg vektor på endene og i midten av de elastiske gummigranulatmattene.
- Etter ca. 30–60 minutter, avhengig av temperaturen: Etterrull de elastiske gummigranulatmattene for å unngå bobler. Verktøy: gulvvalse, 50 kg

6. Tetting av porer:

- StoPur SL 125
- Påfør produktet. Verktøy: gumminal eller sparkel
- Fordel produktet jevnt.
- Forbruk: ca. 0,6–1,0 kg/m²
- Anvisning: De elastiske gummigranulatmattene må være tørre og frie for slippmidler.

7. Alternativt påføring av utjevningssjikt:

- StoPur CL 125
- Påfør produktet. Verktøy: rake
- Fordel produktet jevnt.
- Forbruk: ca. 0,6–1,0 kg/m²

8. Belegging:

- StoPur CL 125
- Påfør produktet. Verktøy: rake

Teknisk faktablad

StoPur CL 125

- Fordel produktet jevnt og avluft. Verktøy: piggrull
- Forbruk: ca. 1,8–2,5 kg/m²
- Anvisning: Belegget må påføres på underliggende sjikt innen 24 timer.

9. Forsegling:

- StoPur WV 202
- Påfør produktet med korthåret rull, og fordel jevnt og korsvis. Verktøy: korthåret rull
- Forbruk StoPur WV 202: ca. 120–140 g/m²
- Anvisning: Unngå dannelse av dammer, for å unngå forskjeller i glansgrad. Det må ikke være mer enn fem minutter mellom to påføringer. Arbeid alltid vått-i-vått for å unngå tørking på påføringskantene.

B: belegg på sementbundne underlag

1. Klargjør underlaget.

2. Grunning:

- StoPox GH 205
- Påfør produktet rikelig. Verktøy: gumminal
- Etterull produktet og fordel jevnt.
- Forbruk: ca. 0,2–0,3 kg/m², avhengig av underlagets grovhet
- Anvisning: Unngå dannelse av dammer.

3. Avstrøing:

- StoQuarz 0,4–0,8 mm
- Ikke avstrø den våte grunningen i overskudd, men korn ved korn.
- Forbruk: ca. 0,5–1,0 kg/m²

4. Alternativt påføring av utjevningssjikt:

- StoPur CL 125
- Påfør produktet. Verktøy: rake
- Fordel produktet jevnt.
- Forbruk: ca. 0,6–1,0 kg/m²

5. Belegging:

- StoPur CL 125
- Påfør produktet. Verktøy: rake
- Fordel produktet jevnt og avluft. Verktøy: piggrull
- Forbruk: ca. 1,8–2,5 kg/m²
- Anvisning: Belegget må påføres på underliggende sjikt innen 24 timer.

6. Forsegling:

- StoPur WV 202
- Påfør produktet med korthåret rull, og fordel jevnt og korsvis. Verktøy: korthåret rull
- Forbruk StoPur WV 202: ca. 120–140 g/m²
- Anvisning: Unngå dannelse av dammer, for å unngå forskjeller i glansgrad. Det

Teknisk faktablad

StoPur CL 125

må ikke være mer enn fem minutter mellom to påføringer. Arbeid alltid vått-i-vått for å unngå tørking på påføringskantene.

Anvisning:

- Unngå direkte sollys, høye temperaturer og trekk under påføring.
- Avhengig av kjemikalieeksponering kan misfarging oppstå, hvilket ikke påvirker beleggets tekniske funksjon.
- Ved arbeid med polyuretan må det sørges for at materialet ikke kommer i kontakt med vann under herding, da dette vil føre til reaksjonsbobler (skumdannelse).
- Ved forsegling kan merker etter rullen oppstå.
- Sjiktykkelse på forseglingen: < 0,5 mm. Sjiktykkelsen reduseres med mekanisk anvendelse. Dette kan forkorte levetiden.
- Ulik materialpåføring, for høy luftfuktighet og lave temperaturer kan føre til optiske defekter, som f.eks. ulik glansgrad.

Tørking, herding, overarbeiding	Overbearbeidingstid: Ved +10 °C: ca. 16 timer
Rengjøring av verktøy	Rengjør verktøyet med StoDivers EV 100 eller StoCryl VV.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Ytelseserklæring, CE-merking: – Ytelseserklæring: se www.sto.no – Slitestyrken angitt i ytelseserklæringen gjelder for slette, ikke-avstrødde belegg.
Leveranse	
Farge	RAL-fargevifte, stort fargeutvalg iht. StoColor System
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys. Unngå temperaturer over +25 °C. Lagres tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys.
Lagringstid	Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer, eksempel: 2450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2022 Se produktets forpakning Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper. Chargenummerets første tall er siste tall i årstallet. Andre og tredje tall angir ukenummer. Eksempel: 1450013223 – minst holdbar t.o.m. uke 45 i år 2021. Se produktets forpakning

Teknisk faktablad

StoPur CL 125

Merking

Produktgruppe

Belegg

Sikkerhet

Produktet er merkepliktig iht. gjeldende EF-forordning.
Hensynta sikkerhetsdatabladet!

EUH210

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

EUH211

Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no