

Teknisk faktablad

StoPur DL 520

Polyuretanbasert balkongforsegling, transparent, silkematt



Karakteristikk

Anvendelse	• transparent forsegling på polyuretanbelegg for balkonger, svalganger og loggiaer
Egenskaper	• forbedrer rengjøringsevnen • høy slitasje- og værbestandighet • elastisk • aldri-, UV- og lysbestandig
Utseende	• transparent • halvblank

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet (blanding 23 °C)	EN ISO 2811	0,97–1,03 g/cm³	
Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.			

Underlag

Krav	Herdede polyuretanbelegg som StoPur EB 200, StoPur EB 400 eller StoPur EA. Krav til underlaget: Underlaget må være tørt, bærekraftig og fritt for separerende, artsspesifikke eller artsfremmende substanser. Underlagstemperatur høyere enn +10 °C og 3 °C over duggpunkt. Gjennomsnittlig heftfasthet $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ Heftfasthet minste enkeltverdi $1,0 \text{ N/mm}^2$
Forberedelser	Klargjøring av underlaget: Underlaget må forberedes med egnede mekaniske metoder som f.eks. kuleblåsing, fresing med påfølgende kuleblåsing eller blåsing med fast blåsemiddel.

Teknisk faktablad

StoPur DL 520

Påføring	
Påføringstemperatur	Laveste påføringstemperatur: +10 °C Høyeste påføringstemperatur: +30 °C
Bearbeidingstid	Ved +20 °C: maks. 1 time
Blandingsforhold	komponent A : komponent B = 100,0 : 33,3 vektdeler
Klargjøring av materialet	Komponent A og komponent B leveres i tilpasset blandingsforhold og blandes iht. følgende anvisninger. Rør opp komponent A, tilsett deretter hele komponent B. Bland grundig med en saktegående omrører (maks. 300 o/min) til en homogen, stripefri masse dannes. Rør også godt langs kantene og i bunnen, slik at herderen fordeles jevnt. Bland i minst 3 minutter. Etter blanding helles massen over i en ren beholder og røres om på nytt. Ikke påfør direkte fra levert forpakning! Enkeltkomponentenes temperatur må være minst +15 °C ved blanding.
Forbruk	Anvendelsesmåte
	Forbruk ca.
	som forsegling 0,1–0,2 kg/m ²
	Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.
Oppbygging	Eksisterende belegg: StoPur EB 200, StoPur EB 400 eller StoPur EA eventuelt avstrødd med StoChips 1 mm eller StoChips 3 mm 1. Klargjøring av underlaget 2. Forsegling med StoPur DL 520
Påføring	Eksisterende belegg: StoPur EB 200, StoPur EB 400 eller StoPur EA eventuelt avstrødd med StoChips 1 mm eller StoChips 3 mm 1. Klargjøring av underlaget 2. Forsegling med StoPur DL 520 StoPur DL 520 påføres med fin moltoprenrull eller korthåret mohairrull. Fordel korsvis etter påføring av forseglingen, slik at en jevn overflate oppnås. Materialforbruk: ca. 0,1–0,2 kg/m²
Tørring, herding, overarbeiding	Støvtørr: etter 30 minutter (ved +20 °C) Gangbar: etter 12 timer (ved +20 °C)
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Generell arbeidsanvisning på www.stocretec.de (Produkte) samt i vedlegg til den gjeldende håndboken "Tekniske faktablader".

Teknisk faktablad

StoPur DL 520

Lagring

Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt, unngå direkte sollys.
Lagringstid	I originalforpakning frem til ... (se forpakning).

Merking

Produktgruppe	Forsegling
----------------------	------------

Sikkerhet

Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning.
 Sikkerhetsdatablad fås ved første ordre.
 Hensynta informasjonen om produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
 Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
 Postadresse:
 Waldemar Thranes gate 98A
 N - 0175 Oslo
 Besøksadresse:
 Waldemar Thranes gate 98B
 N - 0175 Oslo
 Telefon: 66 81 35 00
 info.no@sto.com
 www.sto.no