


Teknisk faktablad

StoPur PM MultiBase

Polyuretanbelegg for økte krav, testede overflatebeskyttelsessystemer i trafikkanlegg



Karakteristikk

- Anvendelse**
- innvendig
 - væreksponert
 - som belegg for gulvflater i parkeringshus og underjordiske garasjer
 - som hwO (hovedsakelig virksomt overflatebeskyttelsessjikt) i overflatebeskyttelsessystem OS 10.4

- Egenskaper**
- høyelastisk
 - løsemiddelfri
 - fri for myknere
 - består delvis av fornybare råstoffer

- Særskilte egenskaper / anmerkninger**
- produktet oppfyller EN 1504-2
 - produktet oppfyller EN 13813

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Viskositet (ved 23 °C)	EN ISO 3219	4.000–5.000 mPa.s	blanding
Densitet (blanding 23 °C)	EN ISO 2811	1,42 g/cm³	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

- Krav**
- Generelt:
- Tørt, bærekraftig
 - Fritt for separerende, artsspesifikke eller artsfremmende substanser
 - Fjern mindre faste sjikt.
 - Fjern akkumuleringen av betongens fine bestanddeler på overflaten.
- Tørt underlag:
- Avhengig av trykkfasthetsklassen
 - Tørr iht. definisjonen i DAfStb sin reparasjonsanvisning, utgave 2001-10
- Fukttinnhold:
- Mål fukttinnholdet i betongunderlaget med CM-apparat.
 - Fukttinnhold ved betongkvaliteter opp til C30/37: maks. 4 CM%
 - Fukttinnhold ved betongkvaliteter opp til C35/45: maks. 3 CM%

Teknisk faktablad

StoPur PM MultiBase

Underlagstemperatur: min. +12 °C, 3 °C over duggpunkt
 Heftfasthet, middelverdi: 1,5 N/mm²
 Heftfasthet, minste enkeltverdi: 1,0 N/mm²

Forberedelser	1. Klargjør alle nevnte underlag med mekaniske metoder, se "Underlag, Krav". Eksempel: – Kuleblåsing – Fresing, etterfulgt av kuleblåsing – Blåsing med fast blåsemiddel
Påføring	
Påføringstemperatur	Underlags- og lufttemperatur: Min. temperatur: +10 °C Maks. temperatur: +30 °C Påføringstemperatur: Min. temperatur: +10 °C Maks. temperatur: +30 °C Relativ luftfuktighet: min.: 30 % Maks.: 80 %
Bearbeidingstid	Ved +23 °C: ca. 20 minutter
Blandingsforhold	komponent A : komponent B A : B 100,0 : 19,0 vektdeler

Teknisk faktablad

StoPur PM MultiBase

Klargjøring av materialet

Anvisninger:

- Komponent A og komponent B leveres i tilpasset blandingsforhold og blandes iht. følgende anvisninger.
- Overhold arbeidstrinnene under "Klargjøring av materialet".
- Materialtemperaturen ligger mellom +15 °C og +25 °C.
- Temperaturen på alle komponentene ligger mellom +15 °C og +25 °C.

Blandetid:

- Blandetiden avhenger av materialtemperaturen og omgivelsestemperaturen.
- Bland hver forpakning like lenge.

Mulige konsekvenser ved for lang eller kort blandetid:

- Dersom produktet blandes for lenge, reduseres bearbeidingstiden.

Klargjøring av materialet:

1. Rør om komponent A.
 2. Tilsett hele komponent B.
 3. Bland komponentene til herderen er godt fordelt, blandingen er homogen og en stripefri masse dannes.
- Omrører: saktegående omrører, maks. 300 o/min
 Blandetid: minst 3 minutter
4. Sørg for at blanderen når blandebeholderens bunn og kanter. Herderen må fordeles jevnt.
 5. Hell blandingen over i en ren beholder. Bland komponentene igjen.

Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.	
		2,8–3,2	kg/m ²
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.			
Oppbygging	A: rissoverbyggende system, overflatebeskyttelsessystem OS 10.4		
	1. Klargjør underlaget.		
	2. Grunning: StoPox GH 205		
	3. Avstrøing: StoQuarz 0,4–0,8 mm		
	4. Påføring av rissoverbyggende selvnivellerende sjikt: StoPur PM MultiBase		
	5. Påføring av slitesjikt: StoPur AC MultiCoat		

Teknisk faktablad

StoPur PM MultiBase

Påføring

A: rissoverbyggende system, overflatebeskyttelsessystem OS 10.4

1. Klargjør underlaget.

2. Grunning:

- StoPox GH 205
- Påfør produktet jevnt. Verktøy: gumminal
- Etterrull produktet og fordel jevnt.
- Forbruk: ca. 0,3–0,4 kg/m², avhengig av underlagets grovhet
- Anvisning: Unngå dannelse av dammer.
- Anbefaling: Påfør en skrapesparkling ved ujevnheter > 0,5 mm.

3. Avstrøing:

- StoQuarz 0,4–0,8 mm
- Ikke avstrø den våte grunningen i overskudd, men korn ved korn.
- Forbruk: ca. 0,5–1,0 kg/m²
- Anvisning: Fjern ubundet kvartssand etter 24 timer.

4. Påføring av rissoverbyggende selvnivellerende sjikt, hwo:

- StoPur PM MultiBase
- Påfør produktet ufyllt uten kvartssand. Sjiktykkelse: min. 2,0 mm, verktøy: rake med trekantting
- Avluft produktet korsvis. Verktøy: piggrull
- Forbruk: ca. 3,0 kg/m²

5. Påføring av slitesjikt:

- StoPur AC MultiCoat
- Ventetid: Påfør slitesjiktet etter 8–24 timer.
- Påfør mørtelen i ønsket sjiktykkelse.
- Forbruk StoPur AC MultiCoat: ca. 2,0–2,7 kg/m² (min. 1,8 kg/m²)
- Anvisning: Anvend spikersko med butte spikre ved påføring av avrettingsmasse, for ikke å skade membranen.

Anvisninger:

- Fuktige og ufullstendig herdede underlag fører til skader.
- Underlagstemperatur, omgivelsestemperatur:
- I tillegg til omgivelsestemperaturen er underlagstemperaturen av avgjørende betydning for påføring av reaksjonsharpiks.
- Ved lave temperaturer forsinkes den kjemiske reaksjonen.
- Dermed forlenges tiden for påføring, for overbearbeiding og til gangbarhet.
- Grunnet økende viskositet kan forbruket pr. flateenhet øke.
- Ved høye temperaturer akselereres de kjemiske reaksjonene, slik at tiden for påføring, for overbearbeiding og til gangbarhet reduseres.

Fargeavvik:

- Avhengig av kjemikalieeksposering kan misfarging oppstå, hvilket ikke påvirker beleggets tekniske funksjon.
- Små fargeavvik mellom forskjellige charger er mulig.

Teknisk faktablad

StoPur PM MultiBase

Forbruk, påføring:
 – Anvisningene om forbruk og påføring gjelder for horisontale flater.
 – Ved helling: Test en prøveflate på forhånd. Ved behov påføres flere sjikt og materialet tilsettes fyllstoff eller mer kvartssand.

Tørring, herding, overarbeiding	Gangbar: – Etter ca. 8 timer Overarbeidingstid: – ved +23 °C: innen 24 timer
Rengjøring av verktøy	Rengjør verktøyet med StoDivers EV 100 eller StoCryl VV.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Ytelseserklæring, CE-merking: – Ytelseserklæring: se www.sto.no – Slitestykken angitt i ytelseserklæringen gjelder for slette, ikke-avstrødde belegg. – Ved OS 10-systemoppbygginger kan overflatiske sprekker ikke utelukkes.
Leveranse	
Farge	grå
Forpakning	spann
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys.
Lagringstid	Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper. Denne kan avleses av chargennummeret på forpakningen. Forklaring av chargennummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer, eksempel: 2450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2022 Se produktets forpakning
Merking	
Produktgruppe	Tetningsmiddel
Sikkerhet	Produktet er merkepliktig iht. gjeldende EF-forordning. Hensynta sikkerhetsdatabladet!

Teknisk faktablad

StoPur PM MultiBase

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no