

Teknisk faktablad

StoPur SD 500

Polyuretanbasert avstrøingssjikt, fleksibelt

Karakteristikk

Anvendelse

- utvendig
- som bindemiddel for StoFloor Landscape Steindekke
- for dekorative natursteinbelegg

Egenskaper

- fleksibelt
- vanntett
- høy slitestyrke

Utseende

- blank
- pigmentert (rød, grønn, grå, svart, beige)

Særskilte egenskaper / anmerkninger

- fuktsensitiv under herding

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Tørrstoffandel		100 %	
Egenvekt		1,41 g/cm³	
Shore-D		73	
Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.			

Påføring

Påføringstemperatur Laveste påføringstemperatur: min. +10 °C i luft og på underlag.

Bearbeidingstid

Ved +10 °C: ca. 40 minutter
Ved +20 °C: ca. 30 minutter
Ved +30 °C: ca. 15 minutter

Blandingsforhold Komponent A : komponent B = 100 : 24 vektdeler

Klargjøring av materialet Komponent A og komponent B leveres i tilpasset blandingsforhold. Bland nøye i ca. 3 minutter med visp/omrører til en homogen, klumpfri masse dannes.

Oppbevar komponentene i romtemperatur i et døgn før anvendelse.

Påføring Påfør med gummirake eller stålsparkel i jevn tykkelse.

Kan også anvendes uten tilslag som membran.

Teknisk faktablad

StoPur SD 500

Forbruk	Steintype	Bindemiddel kg/m ²	Naturstein kg/m ²
	1–3 mm	2,1	7–8
	2–4 mm	2,4	10–12
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.			
Tøking, herding, overarbeiding	Gangtrafikk: Ved +20 °C: 12 timer Maks. slitestyrke og kjemikaliebestandighet Ved +20 °C: 3 døgn		
Rengjøring av verktøy	Rengjør med løsemiddel, f.eks. StoDivers EV 100 eller StoCryl VV, umiddelbart etter anvendelse. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.		
Leveranse			
Forpakning	25 kg sett		
Lagring			
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys.		
Lagringstid	Min. 12 måneder i uåpnet forpakning (+5 °C til +25 °C).		
Merking			
Merking	Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning. Sikkerhetsdatablad fås ved første ordre. Hensynta informasjonen om produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.		
Særskilte opplysninger			
Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter. Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.			

Sto Norge AS
 Snipetjernveien 4
 N - 1405 Langhus
 Telefon: 66 81 35 00
 info.no@sto.com
 www.sto.no