

Teknisk faktablad

StoQuarz AS 300

Kvartssandblanding for fylling av StoPma EB 300
og StoPma RZ 500

Karakteristikk

Anvendelse • som fyllstoffkomponent for PMMA-harpiks iht. teknisk faktablad

Påføring

Klargjøring av materialet Væskekomponenten røres grundig, slik at parafinen blir jevnt fordelt. StoQuarz AS 300 røres inn i væskekomponenten og homogeniseres før tilsetning av katalysator. Deretter tilsettes nøyaktig dosert katalysatormengde. Bland grundig med en saktegående omrører (maks. 300 o/min). Bland i minst 1 minutt. Påfør umiddelbart.

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.
	se teknisk faktablad for væskekomponenten	

Påføring	tillegg for sammenblanding
-----------------	----------------------------

Leveranse

Forpakning	sekk
-------------------	------

Artikkelnummer	Betegnelse	Forpakning
01439-003	StoQuarz AS 300	20 kg sekk

Merking

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Teknisk faktablad

StoQuarz AS 300

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
Telefaks: 66 81 35 01
info.no@sto.com
www.sto.no