

Teknisk faktablad

StoSeal Band BK

Diffusjonstett tape av butylkautsjuk med
fiberdukaminert bakside



Karakteristikk

Anvendelse	• innvendig • for fremstilling av en diffusjonstett tilslutning ved vindus-/balkongdørtilslutningsfuger, samt fuger mellom grunnpuss og integrerte bygningsdeler som f.eks. trebjelker og -tak • for fremstilling av lufttett underlag/tilslutninger i akustikksystemet StoSilent Direct
-------------------	--

Egenskaper

- selvklebende
- høy klebekraft
- overbearbeidingsbar med puss og overmalbar
- kompatibel med akrylglass og polykarbonat
- klebeflaten er beskyttet med et midtdelt dekkpapir
- består av plastoelastisk butylkautsjuk
- kan meget enkelt monteres helt dekket
- begrenset UV- og værbestandig
- temperaturbestandig fra -30 °C til +80 °C

Format

- bredde: 75 mm
- rullengde: 10 m

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet		1,0–1,3 g/cm ³	
Diffusjonsekvivalent luftsjiktkykkel	DIN 52615	404 m	
Vanndampdiffusjonsmotstands- tall μ	DIN 52615	448.700	
Tørstoffandel		100 %	
Klebekraft	MEL 052	> 4 N/cm	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav	Underlaget må være fast, tørt, rent, olje-, fett- og støvfritt, bærekraftig samt fritt for
-------------	--

Teknisk faktablad

StoSeal Band BK

sementhud, saltutslag og slippmidler.

Forberedelser	Kontroller heftevnen til eksisterende underlag. Eventuelt kreves en egnet grunning (anbefaling på forespørsel) på mineralske, porøse og absorberende underlag som betong, puss, ubehandlet stål, rått tre, forvitret glass.
----------------------	---

Påføring

Påføringstemperatur	Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C Høyeste underlags- og lufttemperatur: +35 °C
----------------------------	---

Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.	
		1,00	m/m
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.			

Påføring	Tetting av vindustilslutningsfuger: Juster vinduselementet, fest og fyll hulrommet mellom vindu og vegg med isolasjonsmateriale. Tapen rulles av spolen og tilskjæres med et overskudd på 5–10 cm. Trekk av beskyttelsesfolien på halvparten og kleb tapen (min. 5 mm) nøyaktig på vinduskarmen. Trekk deretter beskyttelsesfolien av på den andre halvparten og påfør tapen nøyaktig på det tilstøtende underlaget. Tetting av overganger mellom bygningsdeler: Tapen rulles av spolen og tilskjæres med et overskudd på 5–10 cm. Trekk av beskyttelsesfolien på halvparten. Kleb deretter tapen nøyaktig på den tilstøtende bygningsdelen (f.eks. trebjelke/-tak) til veggflaten som skal isoleres fra innsiden. Trekk deretter beskyttelsesfolien av på den andre halvparten og påfør tapen på veggflaten. Sørg for at tapene overlapper i hjørnene. Den optimale initialheften oppnås ved bruk av en trykkrull. Tapens fiberdukklaminerte side kan overpusses med vanlig mørtel eller overmales med dispersjonsmaling.
-----------------	---

Tøking, herding, overarbeiding	Overbearbeidingsbar umiddelbart etter nøyaktig montering.
---------------------------------------	---

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Lagring ved over +30 °C kan føre til at det blir vanskelig å trekke av silikonpapiret.
---	--

Leveranse

Farge	forside: antrasitt, bakside: hvit
--------------	-----------------------------------

Teknisk faktablad

StoSeal Band BK

Forpakning kartong

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt i temperaturområdet +15—+30 °C.

Lagringstid 12 måneder etter produksjonsdato i lukket originalforpakning.

Merking

Produktgruppe Tilbehør

Sikkerhet Produktet er et fabrikat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Fachhandwerker–REACH.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no