


# Teknisk faktablad

## StoTap Pro 100 P

Hvitpigmentert glassfiberduk, testet for skadelige stoffer



### Karakteristikk

**Anvendelse**

- innvendig
- for rehabilitering (rissoverbygging), sanering (bearbeiding av underlaget) og dekorativ design av slette innvendige vegg- og takflater

**Egenskaper**

- mekanisk belastbar
- rissoverbyggende ved krympe- og tørkeriss
- dimensjonsstabil
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- ubrennbar eller tungt antennelig avhengig av konstruksjon
- ikke svellende
- våtstabil
- ikke respirabelt, fiberdiameter > 5 µm
- belegget er mulig
- flatevekt ca. 195 g/m²

**Format**

- rullbredde: ca. 1 m
- rullengde: 50 m

**Utseende**

- slett og strukturløs overflate
- mange fargesettingsmuligheter
- se kolleksjonen StoTex/StoTap

### Tekniske data

| Kriterium     | Standard/forskrift | Verdi/enhet | Anvisning |
|---------------|--------------------|-------------|-----------|
| Flatevekt     |                    | 195 g/m²    | ca.       |
| Fiberdiameter |                    | > 5 µm      |           |

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

### Underlag

**Krav**

Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig samt fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler.

**Forberedelser**

Klargjøring av underlaget og utføring av belegningsarbeid må følge generelle anerkjente regler for teknikk. Alle belegg og klargjøringer må tilpasses prosjektet

## Teknisk faktablad

# StoTap Pro 100 P

og de krav de utsettes for.

Fjern løs maling samt ikke-bærekraftige eldre malinger og belegg og rengjør flaten (mekanisk eller med egnet malingsfjerner).

Grunninger må ikke danne et blankt sjikt.

Normalt og sterkt absorberende underlag:  
Grunn med StoPrim Plex eller StoPrim GT.  
StoPrim Plex er bruksklar og kan fortynnes med maks. 30 % vann avhengig av underlagets absorpsjonsevne.

Svakt absorberende underlag:  
Grunn med StoPrim Color eller StoPrim Sil Color.

Vannløselige bestanddeler:  
Isoler med StoPrep Isol.  
StoPrep Isol er bruksklar og må ikke fortynnes.

Intakte tokomponentbelegg, ikke-jernholdige metaller, plast:  
Grunn med StoAqua EP Activ.

Muggangrepne flater:  
Behandl flaten med Geiger STOP eller påfør en 10 % hydrogenperoksidløsning og ettervask grundig med rent vann. Hensynta gjeldende nasjonale anbefalinger og retningslinjer ved muggsanering.

Ved belegging av akrylfugemasser og tetningsmidler kan sprekker og/eller misfarginger oppstå i malingen grunnet høyere elastisitet i disse fugematerialene. Grunnet mange forskjellige produkter på markedet må egne tester gjennomføres for å bedømme vedheften.

Det nevnte beleggsystem og -forslag fritar ikke brukeren fra eget ansvar vedrørende testing og vurdering av underlaget.

### Påføring

#### Påføringstemperatur

Laveste underlags- og påføringstemperatur: +5 °C

#### Forbruk

##### Anvendelsesmåte

##### Forbruk ca.

vekt ca. 195 g/m<sup>2</sup>

1,00

m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

## Teknisk faktablad

---

### StoTap Pro 100 P

#### Oppbygging

Grunnbelegg (ved behov):  
Avhengig av underlagets type og tilstand.

Lim:  
StoColl Tex, StoColl Tap

Mellom- og sluttbelegg:  
Avhengig av krav, f.eks. belastnings- eller glansgrad, er følgende sluttbelegg fra Sto sitt innvendige sortiment mulig:

Maling: StoColor Opticryl, StoColor In, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt, StoColor Titanium, StoColor Sil Comfort og StoColor Puran Satin

Innvendig puss

Effektbelegg

Generelt er ingen mellomstrøk nødvendig ved:

- matte og helmatte malinger, f.eks. StoColor Opticryl Matt, StoColor In, StoColor Select Matt

- hvite og antikkhvite farger

Se teknisk faktablad for gjeldende belegg.

# Teknisk faktablad

## StoTap Pro 100 P

### Påføring

lim på underlaget, veggbelegg overmales

Påfør limet jevnt i tilstrekkelig mengde på veggen i en bredde på 1–2 remser. Fiberduken bakes inn boblefritt kant-i-kant eller med dobbeltsnittmetoden i det våte klebesjiktet.

Limet blir transparent etter tørking. Tørk umiddelbart av limrester på overflaten med en fuktig, ren klut.

Fortynn limet med 10 % vann. Påføres limet med rull, må det ikke fortynnes. Forbruket er 0,16–0,25 kg/m<sup>2</sup> avhengig av underlaget og type lim.

Tilskjær fiberdukremmene med et tillegg på 5–10 cm før liming.

Strukturforskjeller:

For å unngå strukturforskjeller må fiberdukremmene ikke limes opp ned eller bak frem på samme flate. Fiberdukens bakside er merket med en grå markering. Markeringene på baksiden må anordnes på veggen med et intervall på ca. 1 m.

Skjæring av fiberduk:

La fiberduken tørke, og trykk fast med stållinjal ved tak, dører og sokkellister og skjær av med skarp kniv eller saks.

Utstående hjørner:

Fiberduken føres min. 10–15 cm rundt utstående hjørner for å sikre tilslutning til påfølgende fiberdukremser. Påfør lim på nytt på tørre steder og trykk på tapeten. For å kunne påføre enklere på hjørnene fuktes fiberduken på kanten eller slipes forsiktig i fuktig tilstand.

Anbefaling: For å beskytte kantene bedre anvendes StoSilent Profile EW på ytterhjørner.

### Tørking, herding, overarbeiding

Gjennomtørket og mekanisk belastbar: etter ca. 3–4 dager.

Høy luftfuktighet og/eller lav temperatur forlenger tørketiden.

Ved +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfuktighet: overbeidningsbar etter ca. 12 timer.

### Rengjøring av verktøy

Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.

# Teknisk faktablad

## StoTap Pro 100 P

### Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Anvisning for tørking:  
Gipssparkelmassen anbefalt av gipsplateprodusenten kan være spesielt fuktsensitiv. Denne sensitiviteten kan forårsake bobledannelse, svelling av sparkelmassen og avskallinger. En tilstrekkelig ventilasjon og temperatur akselererer tørkingen.

Produktet utsettes for stadige kvalitetskontroller. Enkelte produksjonsrelaterte defekter kan forekomme. Defektene er markert på snittkantene og fiberduken er tilsvarende lenger.

Glassfibertapet og glassfiberduk har en breddetoleranse på +/- 1 cm. Ved en minimumsbredde er glassfibertapeten og glassfiberduken tilsvarende lengre. Slike feil berettiger ikke til reklamasjon.  
Hensynta defekter ved tilskjæring av remsene. Reklamasjoner etter påføring av mer enn 10 fiberdukremser godtas ikke.

Ved berettiget reklamasjon, angi kontrollnummer (se rullens kjerne eller kartong) og sørg for prøvemateriale.

Anvendelse på flater med vannekspnering:  
– Vannekspneringsklasse iht. DIN 18534-1:2017-04 og faktablad nr. 5 fra Bundesverband der Gipsindustrie e.V.  
– Produktet er kun egnet for flater med vannekspneringsklasse W0-I (lav vannekspnering).

| Leveranse                                                            |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farge                                                                | hvitpigmentert                                                                                                 |
| Forpakning                                                           | kartong (1 rull)                                                                                               |
| Lagring                                                              |                                                                                                                |
| Lagringsforhold                                                      | Rullene lagres stående og tørt.                                                                                |
| Sertifikater/godkjenninger                                           |                                                                                                                |
| OEKO-TEX® STANDARD 100 - Institut Hohenstein - Zertifikat 13.0.21450 | Belagt glassfibertapet (veggtapet)<br>Tekstiler iht. "STANDARD 100 by OEKO-TEX®", testet for skadelige stoffer |
| Merking                                                              |                                                                                                                |
| Produktgruppe                                                        | Glassfiberduk                                                                                                  |
| Sikkerhet                                                            | Hensynta sikkerhetsdatabladet!                                                                                 |

## Teknisk faktablad

---

### StoTap Pro 100 P

#### Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS  
Snipetjernveien 4  
N - 1405 Langhus  
Telefon: 66 81 35 00  
[info.no@sto.com](mailto:info.no@sto.com)  
[www.sto.no](http://www.sto.no)