


Teknisk faktablad

StoTex Classic S

Glassfibertapet i klassiske strukturer, naturhvit, testet for skadelige stoffer



Karakteristikk

Anvendelse

- innvendig
- dekorativ og funksjonell
- egnet for f.eks. hoteller, restauranter, sykehus, klinikker, skoler, barnehager og private rom
- spesielt egnet for områder med høy belastning, f.eks. korridorer og trappehus

Egenskaper

- av naturlige råstoffer
- beskytter underlaget mot mekanisk belastning
- rissoverbyggende ved krympe- og tørkeriss
- dimensjonsstabil
- ikke svellende
- råtebestandig
- våtstabil
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- ubrennbar eller tungt antennelig avhengig av konstruksjon
- mekanisk belastbar med egnet belegg, desinfeksjonsmiddelbestandig og dekontaminerbar
- ikke respirabelt, fiberdiameter > 5 µm
- belegg er mulig

Format

- rullbredde: ca. 1 m
- rullengde: 25 m eller 50 m avhengig av tapetstrukturen

Utseende

- se kolleksjonen StoTex/StoTap
- elleve tapetstrukturer fra meget fin til meget grov

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Flatevekt		125 g/m ²	205 S
Flatevekt		120 g/m ²	210 S
Flatevekt		115 g/m ²	215 S
Flatevekt		165 g/m ²	220 S
Flatevekt		150 g/m ²	225 S
Flatevekt		200 g/m ²	235 S
Flatevekt		220 g/m ²	240 S

Teknisk faktablad

StoTex Classic S

Flatevekt	150 g/m ²	245 S
Flatevekt	180 g/m ²	265 S
Flatevekt	150 g/m ²	270 S
Fiberdiameter	> 5 µm	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav

Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig samt fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler.

Forberedelser

Klargjøring av underlaget og utføring av belegningsarbeid må følge generelle anerkjente regler for teknikk. Alle belegg og klargjøringer må tilpasses prosjektet og de krav de utsettes for.

Fjern løs maling samt ikke-bærekraftige eldre malinger og belegg og rengjør flaten (mekanisk eller med egnet malingsfjerner).

Grunninger må ikke danne et blankt sjikt.

Normalt og sterkt absorberende underlag:
Grunn med StoPrim Plex eller StoPrim GT.
StoPrim Plex er bruksklar og kan fortynnes med maks. 30 % vann avhengig av underlagets absorpsjonsevne.

Svakt absorberende underlag:
Grunn med StoPrim Color eller StoPrim Sil Color.

Vannløselige bestanddeler:
Isoler med StoPrep Isol.
StoPrep Isol er bruksklar og må ikke fortynnes.

Intakte tokomponentbelegg, ikke-jernholdige metaller, plast:
Grunn med StoAqua EP Activ.

Muggangrepne flater:
Behandl flaten med Geiger STOP eller påfør en 10 % hydrogenperoksidløsning og ettervask grundig med rent vann. Hensynta gjeldende nasjonale anbefalinger og retningslinjer ved muggsanering.

Ved belegging av akrylfugemasser og tetningsmidler kan sprekker og/eller misfarginger oppstå i malingen grunnet høyere elastisitet i disse fugematerialene. Grunnet mange forskjellige produkter på markedet må egne tester gjennomføres for å bedømme vedheften.

Det nevnte beleggsystem og -forslag fritar ikke brukeren fra eget ansvar

Teknisk faktablad

StoTex Classic S

vedrørende testing og vurdering av underlaget.

Påføring		
Påføringstemperatur	Laveste underlags- og påføringstemperatur: +5 °C	
Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.
		1,00 m ² /m ²
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.		
Oppbygging	Grunnbelegg (ved behov): Avhengig av underlagets type og tilstand.	
	Lim: StoColl Tex Mellom- og sluttbelegg: Avhengig av krav, f.eks. belastnings- eller glansgrad, er følgende sluttbelegg fra Sto sitt innvendige sortiment mulig: – Maling: StoColor Opticryl, StoColor In, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Titanium, StoColor Sil In, StoColor Sil Comfort, StoColor Climasan og StoColor Puran Satin – Puss – Effektbelegg Se teknisk faktablad for gjeldende belegg.	

Teknisk faktablad

StoTex Classic S

Påføring

lim på underlaget, påføring med tapetmaskin, veggbelegg overmales

Påfør limet jevnt i tilstrekkelig mengde på veggen i en bredde på 1–2 remser. Tapeten bakes inn boblefritt kant-i-kant eller med dobbeltsnittmetoden i det våte klebesjiktet.

Limet blir transparent etter tørking. Tørk umiddelbart av limrester på overflaten med en fuktig, ren klut. Fortynn limet med 5–10 % vann ved behov. Ved anvendelse av tapetmaskin, fortynn limet med ca. 10–20 % vann. Ikke anvend tapetmaskin ved påføring av StoTex Classic 215 S og StoTex Classic 245 S.

Forbruket er 0,18–0,25 g/m avhengig av underlaget og type tapet. Limets konsistens justeres iht. type tapet.

Tilskjær tapetremsene med et tillegg på 5–10 cm før liming. Avhengig av tapetmønsteret, hensynta mønstertilpasning.

Strukturforskjeller:

For å unngå strukturforskjeller må tapetremsene ikke limes opp ned eller bak frem på samme flate.

Tapetens bakside er merket med en blå rand. Markeringene på baksiden må anordnes på veggen med et intervall på ca. 1 m.

Tapetmønster hvor mønsterprogresjonen er vanskelig å se, har en horisontal innvevd mønstertråd der mønsteret starter.

Skjæring av nett:

Tilskjær nettet med et tillegg for områder med utsparinger, kanter og avslutninger. Trykk nettet på klebesjiktet og tilskjær umiddelbart til eksakt størrelse med stållinjal, skarp kniv eller saks.

Utstående hjørner:

Tapeten føres min. 10–15 cm rundt utstående hjørner for å sikre tilslutning til påfølgende tapetremsen. Påfør lim på nytt på tørre steder og trykk på tapeten. For å kunne påføre enklere på hjørnene fuktes tapeten på kanten eller slipes forsiktig i fuktig tilstand.

Anbefaling: For å beskytte hjørnene bedre anvendes StoSilent Profile EW på ytterhjørner.

Tørking, herding, overarbeiding

Gjennomtørket og mekanisk belastbar: etter ca. 3–4 dager.

Høy luftfuktighet og/eller lav temperatur forlenger tørketiden.

Ved +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfuktighet: overbearbeidingsbar etter ca. 12 timer.

Rengjøring av verktøy

Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.

Teknisk faktablad

StoTex Classic S

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Anvisning for tørking:
Gipssparkelmassen anbefalt av gipsplateprodusenten kan være spesielt fuktsensitiv. Denne sensitiviteten kan forårsake bobledannelse, svelling av sparkelmassen og avskallinger. En tilstrekkelig ventilasjon og temperatur akselererer tørkingen.

Anvisning for klager:
Produktet utsettes for stadige kvalitetskontroller.
Enkelte produksjonsrelaterte defekter kan forekomme. Defektene er markert på snittkantene og tapetrullen er tilsvarende lenger.
Glassfibertapet og glassfiberduk har en breddetoleranse på +/- 1 cm. Ved en minimumsbredde er glassfibertapeten og glassfiberduken tilsvarende lengre. Slike feil berettiger ikke til reklamasjon.
Hensynta defekter ved tilskjæring av remsene.
Reklamasjoner etter påføring av mer enn 10 tapetremser godtas ikke. Ved berettiget reklamasjon, angi kontrollnummer (se rullens banner, rullens kant eller kartong), nummer markert på baksiden og sørg for prøvemateriale.

Anvendelse på flater med vannekspnering:
– Vannekspneringsklasse iht. DIN 18534-1:2017-04 og faktablad nr. 5 fra Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
– Produktet er kun egnet for flater med vannekspneringsklasse W0-I (lav vannekspnering).

Leveranse

Farge naturhvit

Lagring

Lagringsforhold Rullene lagres stående og tørt.

Sertifikater/godkjenninger

OEKO-TEX® STANDARD
100 - INNOVATEX Textile
Engineering and Testing
Institute Co. - Zertifikat
25.3.0123

StoTap Pro 100 A, StoTex Select S/P/A og StoTex Classic
S/P/A – glassfibertapet
Tekstiler iht. "STANDARD 100 by OEKO-TEX®", testet for
skadelige stoffer

Merking

Produktgruppe Dekorativ veggbekledning

Sikkerhet

Hensynta sikkerhetsdatabladet!

Teknisk faktablad

StoTex Classic S

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no