

Teknisk faktablad

StoVentec Stålprofil

Hullet stålprofil for vertikal og horisontal montering på fasader



Karakteristikk

Anvendelse

- utvendig
- som underkonstruksjon for luftet fasadebekledning

Egenskaper

- produsert i Magnelis ZM 310
- kvalitet S250 GD + ZM310 iht. SS-EN 10346:2015
- C5, miljøklasse M4
- brannklasse A1 iht. EN 13501-1

Format

- lengde: 3000 mm
- bredde: 70 mm
- høyde: 25 mm
- tykkelse: 0,7 mm

Underlag

Krav

Underlaget må være jevnt og rent.
Ved ujevnt underlag anvendes StoVentec Stålprofil Distansebrikke i kombinasjon med StoVentec Stålprofil.

Påføring

Påføring

Stålprofilene monteres slik at de gir et rett og jevnt underlag for fasadebekledningen.
Innfestinger og forbruk iht. statiske beregninger. Maks. cc-avstand 600 mm. For forsterkning i mekanisk utsatte områder anbefales cc 300 mm.

Profilene kappes med blikksaks, profilsaks eller nibler, avhengig av type og godstykkelse. Snittflaten, ved kapping eller hulltaking, trenger ikke etterbehandles ettersom både sink og Magnelis® har selvhelbredende egenskaper.

Lagring

Lagringsforhold

Ved lagring utvendig er det fordelaktig å plassere profilene lutende for å muliggjøre avrenning av f.eks. regnvann. Ved lengre lagring utvendig bør profilene værbeskyttes ettersom hvitrust kan oppstå. Hvitrust forandrer kun utseendet og påvirker ikke profilenes ytelse eller korrosjonsbeskyttelse negativt.

Merking

Produktgruppe

Luftede fasadesystemer – underkonstruksjon

Teknisk faktablad

StoVentec Stålprofil

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no