

## Teknisk faktablad

# Sto Armeringsnett Fin

Alkalibestandig armeringsnett



### Karakteristikk

**Anvendelse**

- ut- og innvendig
- som armeringsnett

**Egenskaper**

- høy strekkfasthet
- forskyvningsstabil
- alkalibestandig
- fri for myknere

**Format**

- maskevidde: 4 x 4 mm
- bredde: 110 cm

### Tekniske data

| Kriterium                             | Standard/forskrift            | Verdi/enhet          | Anvisning |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|
| Flatevekt                             | ETAG 004-2013 / Vedlegg C.3.1 | 165 g/m <sup>2</sup> | ca.       |
| Maskevidde                            | ETAG 004-2013 / Vedlegg C.3.3 | 4,0 mm               |           |
| Rivefasthet utleveringstilstand       | ETAG 004 / 5.6.7.1.1          | > 1.750 N/50mm       |           |
| Gjenværende rivefasthet etter aldring | ETAG 004 / 5.6.7.1.2          | > 1.000 N/50mm       |           |

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

### Påføring

| Forbruk                                                                                                                                                                                                  | Anvendelsesmåte       | Forbruk ca.           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                          | ved 10 cm overlapping | 1,00 m/m <sup>2</sup> |
| Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold. |                       |                       |

## Teknisk faktablad

# Sto Armeringsnett Fin

### Påføring

Armeringsnettet bakes inn uten bobler og folder i ytre tredjedel av den nypåførte armeringsmassen og plansparkles.

Nettskjøtene må overlappes med 10 cm, de gule kantstripene fungerer som overlappsmarkering.

Ved sokkelavslutning skjæres armeringsnettet av med en skarp kniv ved underkanten av Sto Sokkellist.

Før armeringsnettet rundt hjørner og vindussmyg ved behov.

Ved bygningsåpninger (vinduer, dører) utføres en svinnarmering med Sto Svinnarmering, Sto Hjørnevinkel kombi eller en nettremse (minst 300 x 250 mm). Dersom nettet er skåret, f.eks. for stillasankere, må en ekstra nettremse bakes inn over snittet. Nettet må håndteres skånsomt for å unngå skade ved påføring.

### Leveranse

**Farge** hvit med gule markeringer

**Forpakning** rull

### Lagring

**Lagringsforhold** Lagres tørt og frostfritt. Beskyttes mot varme og direkte sollys.

### Merking

**Produktgruppe** Armeringsnett

**Sikkerhet** Hensynta sikkerhetsdatabladet!

### Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

## Teknisk faktablad

---

# **Sto Armeringsnett Fin**

Telefon: 66 81 35 00  
info.no@sto.com  
www.sto.no