

Teknisk faktablad

Sto Armeringsnett Grov

Alkalibestandig armeringsnett



Karakteristikk

Anvendelse

- utvendig
- som armeringsnett i isolerte fasadesystemer med hard bekledning av f.eks. naturstein, steintøy, glassmosaikk og klinker

Egenskaper

- høy strekkfasthet
- forskyvningsstabil
- høy alkalibestandighet
- fri for myknere

Format

- maskevidde: 7 x 8 mm
- rullbredde: 110 cm

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Flatevekt	ETAG 004-2013 / Vedlegg C.3.1	> 210 g/m ²	
Maskevidde	ETAG 004-2013 / Vedlegg C.3.3	7,0 mm	
Rivefasthet utleveringstilstand	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 2.400 N/50mm	
Gjenværende rivefasthet etter aldring	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.200 N/50mm	Lagring i ETAG-løsning
Gjenværende rivefasthet etter aldring	Rapport IFB ISSN0172-3006	> 1.300 N/50mm	Lagring i 5 % NaOH

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Påføring

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.
	ved 10 cm overlapping	1,00 m/m ²

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Teknisk faktablad

Sto Armeringsnett Grov

Påføring	<p>Armeringsnettet bakes inn uten bobler og folder i den ytre tredjedelen av det fortsatt fuktige armeringssjiktet. Glatt overflaten.</p> <p>Nettskjøtene må overlappes med 10 cm. De gule kantstripene fungerer som overlappsmarkering.</p> <p>Ved sokkelavslutning skjæres armeringsnettet av med en skarp kniv ved underkanten av Sto Sokkellist.</p> <p>Før armeringsnettet rundt hjørner og vindussmyg ved behov.</p> <p>Ved bygningsåpninger (f.eks. vindussmyg og dørsmyg) utføres en svinnarmering med Sto Svinnarmering, Sto Hjørnevinkel kombi eller en nettremsse (min. 20 x 40 cm).</p> <p>Dersom nettet er skåret, f.eks. for stillasankere, må en ekstra nettremsse påføres over snittet. Håndter nettet forsiktig slik at det ikke skades ved påføring.</p>
-----------------	--

Leveranse	
Farge	hvit med gule markeringer
Forpakning	rull
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt. Beskyttes mot varme og direkte sollys.
Merking	
Produktgruppe	Armeringsnett
Sikkerhet	Hensynta sikkerhetsdatabladet!

Særskilte opplysninger	
	<p>Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.</p> <p>Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.</p> <p>Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.</p>

Teknisk faktablad

Sto Armeringsnett Grov

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no